



SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Kámen

POVRCHOVÝ EFEKT

Matný

PODRODINA

Cement

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka	122 cm
Délka	20 m
Tloušťka	450 µm
Hmotnost položky	540 g/m²
Složení	PVC
Typ lepidla	Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu
Záruka	10 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Směr vzoru	Není viditelné

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	Vysoký
Odolnost proti skvrnám	Netestováno
Tepelný odpor	Netestováno
Odolnost proti vodě a vlhkosti	Netestováno
Stálobarevnost na světle	Netestováno
Adheze	Splněno
Antibakteriální vlastnosti	Netestováno
Omyvatelnost	Netestováno

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011) Kompatibilní	REACH / ROHS Kompatibilní	TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1) D-s2,d0	TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+ Netestováno
OMEZENÉ LÁTKY Netestováno	IMO/MED MODUL B - E Netestováno	RAIL (EN45545-2, R1) Netestováno	EPD K DISPOZICI Není k dispozici

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Pružný	Ano
Vhodné pro	Interiér
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	Ano
Návaznost vzoru mezi panely	Ano, s opatrností
Nedokonalé povrchy	Ano, s opatrností
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	Ano

INSTALACE

Typ instalace	Interiér
Způsob instalace	Suché
Instalační teplota	12°C-38°C
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	ABBA

POKYNY K INSTALACI

- Fólii předem nařežte v místech, kde může být řezání nebo ořezávání po aplikaci obtížné, zejména kolem obkladů, hran a rohů.
- Kvůli zvýšené tloušťce a hustotě materiálu před instalací otestujte techniky řezání, ořezávání a termoformování.
- U rohů 90° se podle potřeby doporučuje termoformování, protože přesahy mohou kvůli tloušťce materiálu zůstat viditelné.
- Při použití techniky řezu s přesahem lze k zakrytí viditelných bílých hran použít SOTT Corner Sealer (400-CS01).
- Lesklé povrchy Glossy High Resistance nelze termoformovat.
- Přestože jsou silnější, chovají se matné fólie High Resistance při instalaci včetně termoformování podobně jako standardní fólie Cover Styl.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.

SIMULÁTOR

NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.
Prohlédněte si výsledek dříve, než se
rozhodnete.

