



SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Træ

OVERFLADEBEHANDLINGER

Standard

UNDERFAMILIE

Lys

OVERFLADEEFFEKT

Mat

PRØVER
TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	122 cm
Længde	50 m
Tykkelse	250 µm
Varens vægt	250 - 360 g/m²
Sammensætning	PVC
Klæbemiddeltype	Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Opbevaring i anbefalede forhold	3 år
Mønsterretning	Længde

YDEEVNE

Ridsefasthed	Middel
Pletbestandighed	Bestået
Termisk modstand	Bestået
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	Bestået
Lysægthed	Bestået
Vedhæftning	Bestået
Antibakterielle egenskaber	Bestået
Dimensionsstabilitet	0.25 mm
Vaskbarhed	Bestået

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
OverensstemmendeREACH / ROHS
OverensstemmendeBRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
C-s2,d0FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER
(EN16516) - A+
OverensstemmendeBEGRÆNSEDE STOFFER
OverensstemmendeIMO/MED MODUL B - E
OverensstemmendeRAIL (EN45545-2, R1)
OverensstemmendeEPD TILGÆNGELIG
Tilgængelig

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Strækbar	Ja
Egnet til	Indvendig
Områder i direkte kontakt med vand	Ja
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	Ja, med forsigtighed
Ujævne overflader	Ja, med forsigtighed
Overflader med høj kontaktbelastning	Ja, med forsigtighed

MONTERING

Installationstype	Indvendig
Installationsmetode	Tør
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTERINGSVEJLEDNING

- Installér Cover Styl®-filmen i et rent, tørt og støvfrit miljø ved en omgivelses- og underlagstemperatur på mellem 12 °C og 38 °C. Underlaget skal være glat, stabilt, rent og tørt samt fri for støv, fedt, silikone, voks og andre urenheder.
- Reparer overfladefejl, og udfør altid en vedhæftningstest, især på ukendte eller behandlede underlag. Porøse eller absorberende overflader kan kræve særlig forberedelse og primer på hele overfladen.
- Påfør filmen tørt med en egnet filtskraber, og arbejd gradvist for at fjerne luften og sikre en ensartet vedhæftning.
- Brug varme til at tilpasse filmen til kurver og komplekse former, men undgå overdreven strækning eller overophedning.
- Før montering af flere ark skal filmens retning, mønsterrapport og den korrekte metode til samling eller overlappning kontrolleres.
- Brug skarpe blade uden at beskadige underlaget. Kontroller efter monteringen kanter, samlinger og det samlede resultat. Se den seneste Cover Styl Technical Manual for oplysninger om forberedelse af underlaget, valg af primer og monteringsteknikker.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.

Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.

Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

SIMULATOR

SIMULER DIT PROJEKT PÅ FÅ SEKUNDER

Upload et foto. Vælg din overflade. Se resultatet, før du beslutter dig.

