




SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Sten

OVERFLADEEFFEKT

Mat

UNDERFAMILIE

Cement**PRØVER
TILGÆNGELIGE****A5-PRØVER**

EGENSKABER

Bredde	122 cm
Længde	20 m
Tykkelse	450 µm
Varens vægt	540 g/m²
Sammensætning	PVC
Klæbemiddeltype	Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Opbevaring i anbefalede forhold	3 år
Mønsterretning	Ikke synlig

YDEEVNE

Ridsefasthed	Høj
Pletbestandighed	Ikke Testet
Termisk modstand	Ikke Testet
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	Ikke Testet
Lysægthed	Ikke Testet
Vedhæftning	Bestået
Antibakterielle egenskaber	Ikke Testet
Vaskbarhed	Ikke Testet

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
OverensstemmendeREACH / ROHS
OverensstemmendeBRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
D-s2,d0FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER
(EN16516) - A+
Ikke TestetBEGRÆNSEDE STOFFER
Ikke TestetIMO/MED MODUL B - E
Ikke TestetRAIL (EN45545-2, R1)
Ikke TestetEPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE**ANVENDELSESKOMPATIBILITET**

Strækbar	Ja
Egnet til	Indvendig
Områder i direkte kontakt med vand	Ja
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	Ja, med forsigtighed
Ujævne overflader	Ja, med forsigtighed
Overflader med høj kontaktbelastning	Ja

MONTERING

Installationstype	Indvendig
Installationsmetode	Tør
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTERINGSVEJLEDNING

- Skær filmen til på forhånd i områder, hvor skæring eller tilpasning efter påføring kan være vanskelig, især omkring stænkpaneler, kanter og hjørner.
- På grund af materialets øgede tykkelse og tæthed skal skære-, tilpasnings- og termoformningsteknikker testes før installation.
- Ved 90°-hjørner anbefales termoformning, hvor det er relevant, da overlapninger kan forblive synlige på grund af materialets tykkelse.
- Ved brug af skære-og-overlapningsteknikken kan SOTT Corner Sealer (400-CS01) bruges til at skjule synlige hvide kanter.
- Glossy High Resistance-overflader kan ikke termoformes.
- På trods af den øgede tykkelse opfører ikke-glansfulde High Resistance-film sig under installation, herunder termoformning, på samme måde som standard Cover Styl-film.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.

Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.

Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

SIMULATOR

SIMULER DIT PROJEKT PÅ FÅ SEKUNDER

Upload et foto. Vælg din overflade. Se resultatet, før du beslutter dig.



