Cover Styl

HR-CT58

High Resistant - Charred Oak

AUCH ERHÄLTLICH IN **ORIGINAL**





SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE
Holz

UNTERFAMILIE
Dunkel

OBERFLÄCHENEFFEKT
Matt

MUSTER ERHÄLTLICH

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	**122 cm**
Länge	**20 m**
Dicke	**450 µm**
Artikelgewicht	**540 g/m²**
Zusammensetzung	**PVC**
Klebstofftyp	**Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem**
Garantie	**10 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**3 Jahre**
Musterrichtung	**Länge**

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	**Hoch**
Fleckenbeständigkeit	**Nicht Getestet**
Wärmewiderstand	**Nicht Getestet**
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	**Nicht Getestet**
Lichtechtheit	**Nicht Getestet**
Haftung	**Bestanden**
Antibakterielle Eigenschaften	**Nicht Getestet**
Abwaschbarkeit	**Nicht Getestet**

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
D-s2,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Nicht Getestet

BESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Getestet

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

HR-CT58

High Resistant - Charred Oak

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Thermoformbar	**Ja**
Geeignet für	**Innenbereich**
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	**Ja**
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	**Ja, mit Vorsicht**
Unvollkommene Oberflächen	**Ja, mit Vorsicht**
Stark beanspruchte Kontaktflächen	**Ja**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Trocken**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Länge der Musterwiederholung (cm)	**112 cm**
Überlappung zum Anpassen der Schichten (cm)	**34.5 cm**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Schneiden Sie die Folie in Bereichen vor, in denen ein Schneiden oder Nachbearbeiten nach der Anwendung schwierig sein kann, insbesondere um Rückwände, Kanten und Ecken.
- Aufgrund der größeren Materialstärke und -dichte sollten Schneid-, Nachbearbeitungs- und Thermoformtechniken vor der Installation getestet werden.
- Bei 90°-Ecken wird, sofern anwendbar, Thermoformen empfohlen, da Überlappungen aufgrund der Materialstärke sichtbar bleiben können.
- Bei Verwendung einer Schneid-und-Überlappungstechnik kann SOTT Corner Sealer (400-CS01) verwendet werden, um sichtbare weiße Kanten zu verdecken.
- Glänzende High-Resistance-Oberflächen sind nicht thermoformbar.
- Trotz ihrer größeren Stärke verhalten sich nicht glänzende High-Resistance-Folien bei der Installation, einschließlich des Thermoformens, ähnlich wie Standardfolien von Cover Styl.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.
Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.



Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation