Cover Styl

HR-J4

High Resistant - Lacquered White

TAMBIÉN DISPONIBLE EN ORIGINAL



GAMA Y ACABADO

FAMILIA
Color

SUBFAMILIA
Esencial

EFECTO SUPERFICIAL
Brillo

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Anchura	**122 cm**
Longitud	**50 m**
Espesor	**280 µm**
Peso del artículo	**320 g/m²**
Composición	**PVC + PET**
Tipo de adhesivo	**PSA acrílico con sistema de evacuación de aire**
Garantía	**10 años**
Temperatura de almacenamiento	**5°C-30°C**
Almacenamiento en condiciones recomendadas	**3 años**
Dirección del patrón	**No visible**
Color RAL	**9016**

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	**Alto**
Resistencia a las manchas	**No Probado**
Resistencia térmica	**No Probado**
Resistencia al agua y la humedad	**No Probado**
Resistencia a la luz	**No Probado**
Adhesión	**Superado**
Propiedades antibacterianas	**No Probado**
Lavabilidad	**No Probado**

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
D-s2,d0

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+
No Probado

SUSTANCIAS RESTRINGIDAS
No Probado

IMO/MED MÓDULO B - E
No Probado

RAIL (EN45545-2, R1)
No Probado

EPD DISPONIBLE
No disponible

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

HR-J4

High Resistant - Lacquered White

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Termoformable	**No apto**
Adecuado para	**Interior**
Áreas en contacto directo con el agua	**Sí**
Continuidad del patrón entre paneles	**Sí**
Superficies imperfectas	**Sí, con cuidado**
Superficies con alto desgaste por contacto	**Sí**

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	**Interior**
Método de instalación	**Seco**
Temperatura de instalaciónItem	**12°C-38°C**
Método de instalación (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Precorte la película en las zonas donde el corte o el recorte posterior a la aplicación pueda resultar difícil, especialmente alrededor de salpicaderos, bordes y esquinas.
- Debido al mayor grosor y densidad del material, pruebe las técnicas de corte, recorte y termoformado antes de la instalación.
- Para las esquinas de 90°, cuando corresponda, se recomienda el termoformado, ya que las superposiciones pueden seguir siendo visibles debido al grosor del material.
- Cuando utilice una técnica de corte y superposición, SOTT Corner Sealer (400-CS01) puede utilizarse para ocultar los bordes blancos visibles.
- Los acabados Glossy High Resistance no son termoformables.
- A pesar de su mayor grosor, las películas High Resistance no brillantes se comportan de forma similar a las películas Cover Styl estándar durante la instalación, incluido el termoformado.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.
Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.
Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoniaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.



Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation