Cover Styl

# NF41

Tallow Oak





## GAMA Y ACABADO

FAMILIA
**Madera**

SUBFAMILIA
**Claro**

ACABADOS
**Premium**

EFECTO SUPERFICIAL
**Mate**

## MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Anchura | **122 cm** |
| Longitud | **50 m** |
| Espesor | **250 µm** |
| Peso del artículo | **250 - 360 g/m²** |
| Composición | **PVC** |
| Tipo de adhesivo | **PSA acrílico con sistema de evacuación de aire** |
| Garantía | **10 años** |
| Temperatura de almacenamiento | **5°C-30°C** |
| Almacenamiento en condiciones recomendadas | **3 años** |
| Dirección del patrón | **Longitud** |
| Estructura de madera | **Nudos** |

## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| Resistencia a los arañazos | **Medio** |
| Resistencia a las manchas | **Superado** |
| Resistencia térmica | **Superado** |
| Resistencia al agua y la humedad | **Superado** |
| Resistencia a la luz | **Superado** |
| Adhesión | **Superado** |
| Propiedades antibacterianas | **Superado** |
| Estabilidad dimensional | **0.25 mm** |
| Lavabilidad | **Superado** |

## CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011)
**Conforme**

REACH / ROHS
**Conforme**

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
**C-s2,d0**

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+
**Conforme**

SUSTANCIAS RESTRINGIDAS
**Conforme**

IMO/MED MÓDULO B - E
**Conforme**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Conforme**

EPD DISPONIBLE
**Disponible**

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NF41

Tallow Oak

## APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

| | |
|---|---|
| Termoformable | **Sí** |
| Adecuado para | **Interior** |
| Áreas en contacto directo con el agua | **Sí** |
| Continuidad del patrón entre paneles | **Sí, con cuidado** |
| Superficies imperfectas | **Sí, con cuidado** |
| Superficies con alto desgaste por contacto | **Sí, con cuidado** |

### INSTALACIÓN

| | |
|---|---|
| Tipo de instalación | **Interior** |
| Método de instalación | **Seco** |
| Temperatura de instalaciónItem | **12°C-38°C** |
| Método de instalación (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Instale la película Cover Styl® en un entorno limpio, seco y sin polvo, con una temperatura ambiente y del sustrato de entre 12 °C y 38 °C. El sustrato debe ser liso, estable, limpio, seco y estar libre de polvo, grasa, silicona, cera y otros contaminantes.
- Repare los defectos de la superficie y realice siempre una prueba de adherencia, especialmente sobre sustratos desconocidos o tratados. Las superficies porosas o absorbentes pueden requerir una preparación específica y la aplicación de una imprimación en toda la superficie.
- Aplique la película en seco utilizando una espátula adecuada con fieltro, trabajando progresivamente para evacuar el aire y garantizar una adherencia uniforme.
- Utilice calor para adaptar la película a curvas y formas complejas, evitando un estiramiento excesivo o el sobrecalentamiento.
- Antes de instalar varias láminas, compruebe la dirección de la película, la repetición del patrón y el método correcto de unión o solapamiento.
- Utilice cuchillas afiladas sin dañar el sustrato. Después de la instalación, compruebe los bordes, las uniones y el acabado general. Consulte la versión más reciente del Cover Styl Technical Manual para la preparación del sustrato, la selección de la imprimación y las técnicas de instalación.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.

Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.

Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoniaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.




Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation