



GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Piedra

ACABADOS

Estándar

SUBFAMILIA

Cemento

EFFECTO SUPERFICIAL

Mate

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Anchura	122 cm
Longitud	40 m
Espesor	240 µm
Peso del artículo	250 - 360 g/m²
Composición	PVC
Tipo de adhesivo	PSA acrílico con sistema de evacuación de aire
Garantía	10 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
Dirección del patrón	No visible

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	Medio
Resistencia a las manchas	Superado
Resistencia térmica	Superado
Resistencia al agua y la humedad	Superado
Resistencia a la luz	Superado
Adhesión	Superado
Propiedades antibacterianas	Superado
Estabilidad dimensional	0.25 mm
Lavabilidad	Superado

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1) C-s2,d0	COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+ Conforme
SUSTANCIAS RESTRINGIDAS Conforme	IMO/MED MÓDULO B - E Conforme	RAIL (EN45545-2, R1) Conforme	EPD DISPONIBLE Disponible

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Elástico	Si
Adecuado para	Interior
Áreas en contacto directo con el agua	Si
Continuidad del patrón entre paneles	Si, con cuidado
Superficies imperfectas	Si, con cuidado
Superficies con alto desgaste por contacto	Si, con cuidado

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	Interior
Método de instalación	Seco
Temperatura de instalaciónItem	12°C-38°C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABBA
Longitud de repetición del patrón (cm)	106 cm
Solape para hacer coincidir las capas (cm)	39 cm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Instale la película Cover Styl® en un entorno limpio, seco y sin polvo, con una temperatura ambiente y del sustrato de entre 12 °C y 38 °C. El sustrato debe ser liso, estable, limpio, seco y estar libre de polvo, grasa, silicona, cera y otros contaminantes.
- Repare los defectos de la superficie y realice siempre una prueba de adherencia, especialmente sobre sustratos desconocidos o tratados. Las superficies porosas o absorbentes pueden requerir una preparación específica y la aplicación de una imprimación en toda la superficie.
- Aplique la película en seco utilizando una espátula adecuada con fieltro, trabajando progresivamente para evacuar el aire y garantizar una adherencia uniforme.
- Utilice calor para adaptar la película a curvas y formas complejas, evitando un estiramiento excesivo o el sobrecalentamiento.
- Antes de instalar varias láminas, compruebe la dirección de la película, la repetición del patrón y el método correcto de unión o solapamiento.
- Utilice cuchillas afiladas sin dañar el sustrato. Después de la instalación, compruebe los bordes, las uniones y el acabado general. Consulte la versión más reciente del Cover Styl Technical Manual para la preparación del sustrato, la selección de la imprimación y las técnicas de instalación.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.

Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.

Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoníaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.

SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO
EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie.
Visualice el resultado antes de decidir.

