



GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Madera

ACABADOS

Premium

SUBFAMILIA

Claro

EFFECTO SUPERFICIAL

Mate

MUESTRAS  
DISPONIBLES

MUESTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anchura                                    | 122 cm                                         |
| Longitud                                   | 50 m                                           |
| Espesor                                    | 250 µm                                         |
| Peso del artículo                          | 250 - 360 g/m²                                 |
| Composición                                | PVC                                            |
| Tipo de adhesivo                           | PSA acrílico con sistema de evacuación de aire |
| Garantía                                   | 10 años                                        |
| Temperatura de almacenamiento              | 5°C-30°C                                       |
| Almacenamiento en condiciones recomendadas | 3 años                                         |
| Dirección del patrón                       | Longitud                                       |
| Estructura de madera                       | Nudos                                          |

PRESTACIONES

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Resistencia a los arañazos       | Medio    |
| Resistencia a las manchas        | Superado |
| Resistencia térmica              | Superado |
| Resistencia al agua y la humedad | Superado |
| Resistencia a la luz             | Superado |
| Adhesión                         | Superado |
| Propiedades antibacterianas      | Superado |
| Estabilidad dimensional          | 0.25 mm  |
| Lavabilidad                      | Superado |

CERTIFICACIONES

|                                     |                                  |                                                           |                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Conforme       | REACH / ROHS<br>Conforme         | CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)<br>C-s2,d0 | COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+<br>Conforme |
| SUSTANCIAS RESTRINGIDAS<br>Conforme | IMO/MED MÓDULO B - E<br>Conforme | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Conforme                          | EPD DISPONIBLE<br>Disponible                              |

## APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Elástico                                   | <b>Si</b>              |
| Adecuado para                              | <b>Interior</b>        |
| Áreas en contacto directo con el agua      | <b>Si</b>              |
| Continuidad del patrón entre paneles       | <b>Si, con cuidado</b> |
| Superficies imperfectas                    | <b>Si, con cuidado</b> |
| Superficies con alto desgaste por contacto | <b>Si, con cuidado</b> |

## INSTALACIÓN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tipo de instalación                 | <b>Interior</b>  |
| Método de instalación               | <b>Seco</b>      |
| Temperatura de instalaciónItem      | <b>12°C-38°C</b> |
| Método de instalación (ABBA - ABAB) | <b>ABBA</b>      |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Instale la película Cover Styl® en un entorno limpio, seco y sin polvo, con una temperatura ambiente y del sustrato de entre 12 °C y 38 °C. El sustrato debe ser liso, estable, limpio, seco y estar libre de polvo, grasa, silicona, cera y otros contaminantes.
- Repare los defectos de la superficie y realice siempre una prueba de adherencia, especialmente sobre sustratos desconocidos o tratados. Las superficies porosas o absorbentes pueden requerir una preparación específica y la aplicación de una imprimación en toda la superficie.
- Aplique la película en seco utilizando una espátula adecuada con fieltro, trabajando progresivamente para evacuar el aire y garantizar una adherencia uniforme.
- Utilice calor para adaptar la película a curvas y formas complejas, evitando un estiramiento excesivo o el sobrecalentamiento.
- Antes de instalar varias láminas, compruebe la dirección de la película, la repetición del patrón y el método correcto de unión o solapamiento.
- Utilice cuchillas afiladas sin dañar el sustrato. Después de la instalación, compruebe los bordes, las uniones y el acabado general. Consulte la versión más reciente del Cover Styl Technical Manual para la preparación del sustrato, la selección de la imprimación y las técnicas de instalación.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.

Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.

Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoníaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.

SIMULADOR

# SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie.  
Visualice el resultado antes de decidir.

