



GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Madera

EFFECTO SUPERFICIAL

Satinado

SUBFAMILIA

Oscuro

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Anchura	122 cm
Longitud	50 m
Espesor	250 µm
Peso del artículo	240 g/m²
Composición	PMMA + PVDF
Tipo de adhesivo	PSA acrílico con sistema de evacuación de aire
Garantía	12 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Almacenamiento en condiciones recomendadas	2 años
Dirección del patrón	Longitud

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	Alto
Resistencia a las manchas	No Probado
Resistencia térmica	No Probado
Resistencia al agua y la humedad	No Probado
Resistencia a la luz	No Probado
Adhesión	Superado
Propiedades antibacterianas	No Probado
Lavabilidad	No Probado

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011) No Requerido	REACH / ROHS Conforme	CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1) D-s1,d0	COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+ No Probado
SUSTANCIAS RESTRINGIDAS No Probado	IMO/MED MÓDULO B - E No Probado	RAIL (EN45545-2, R1) No Probado	EPD DISPONIBLE No disponible

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Elástico	No
Adecuado para	Interior / exterior
Áreas en contacto directo con el agua	Sí
Continuidad del patrón entre paneles	Sí
Superficies imperfectas	Sí, con cuidado
Superficies con alto desgaste por contacto	Sí

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	Interior / exterior
Método de instalación	Seco
Temperatura de instalaciónItem	15°C-30°C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABBA
Longitud de repetición del patrón (cm)	140 cm
Solape para hacer coincidir las capas (cm)	2 cm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Las películas Cover Styl Exterior están diseñadas específicamente para aplicaciones exteriores como fachadas de edificios, revestimientos, paneles y marcos de ventanas.
- Los sustratos recomendados incluyen ACP, aluminio anodizado o lacado, acero, HPL y PVC/plástico, siempre que la superficie sea lisa, esté correctamente preparada y ofrezca suficiente energía superficial.
- No se recomienda la aplicación sobre sustratos rugosos, porosos o de baja energía, como madera sin tratar, paneles minerales, cemento, hormigón, mortero, piedra natural, pintura mal adherida o superficies pintadas/impermeabilizadas inadecuadas.
- Una preparación y limpieza minuciosas de la superficie son esenciales. Elimine la suciedad, la contaminación orgánica, la grasa y cualquier residuo que pueda comprometer la adhesión.
- Realice siempre una prueba de adhesión antes de la instalación para confirmar la compatibilidad del sustrato y determinar la imprimación adecuada.
- La aplicación de imprimación es obligatoria y debe realizarse al menos alrededor del perímetro y en las zonas críticas. Para las superposiciones de la gama Advanced, se recomienda especialmente Primer+ debido al revestimiento protector de PVDF.
- Siempre que sea posible, prefiera las juntas a tope, borde con borde, en lugar de las superposiciones entre hojas.
- La instalación debe realizarse entre 10 °C y 35 °C, siendo recomendables de 15 °C a 30 °C para unas condiciones óptimas de aplicación.
- Antes de la instalación, inspeccione el sustrato para detectar corrosión, daños, revestimientos mal adheridos o contaminación y corrija cualquier problema antes de aplicar la película.
- Importante: las aplicaciones exteriores requieren procedimientos específicos de evaluación del sustrato, preparación, instalación, acabado y mantenimiento. Para consultar las instrucciones completas, los métodos de instalación aprobados, las condiciones de garantía, la durabilidad y las indicaciones de cuidado y mantenimiento, consulte siempre las Cover Styl Exterior Guidelines.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

En las películas Exterior, se recomienda una limpieza periódica para mantener el aspecto y la durabilidad de la película.

Es preferible limpiar a mano con un detergente suave y de pH equilibrado y un paño o esponja suave, seguido de un aclarado abundante con agua limpia.

Si utiliza una hidrolimpiadora, mantenga una distancia mínima de 300 mm, una presión inferior a 1.200 psi, una temperatura del agua inferior a 80 °C y pulverice perpendicularmente (90°) a la superficie para evitar que se levanten los bordes de la película.

Evite las herramientas abrasivas, los disolventes fuertes y los productos químicos agresivos. Para consultar el procedimiento completo de limpieza y las recomendaciones, consulte las Cover Styl Exterior Guidelines.

Estas recomendaciones mantendrán el aspecto de la película y prolongarán su vida útil. Las manchas persistentes pueden indicar un cuidado inadecuado; en tal caso, considere utilizar un método de reparación con parche (no garantizado, pero eficaz y económico) o sustituir todo el vinilo.

SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie.
Visualice el resultado antes de decidir.



Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

