Cover Styl

Z16

Roasted Oak





GAMA Y ACABADO

FAMILIA
Madera

SUBFAMILIA
Oscuro

EFECTO SUPERFICIAL
Satinado

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Anchura	**122 cm**
Longitud	**50 m**
Espesor	**250 µm**
Peso del artículo	**240 g/m²**
Composición	**PMMA + PVDF**
Tipo de adhesivo	**PSA acrílico con sistema de evacuación de aire**
Garantía	**12 años**
Temperatura de almacenamiento	**5°C-30°C**
Almacenamiento en condiciones recomendadas	**2 años**
Dirección del patrón	**Longitud**

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	**Alto**
Resistencia a las manchas	**No Probado**
Resistencia térmica	**No Probado**
Resistencia al agua y la humedad	**No Probado**
Resistencia a la luz	**No Probado**
Adhesión	**Superado**
Propiedades antibacterianas	**No Probado**
Lavabilidad	**No Probado**

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011)
No Requerido

REACH / ROHS
Conforme

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
D-s1,d0

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+
No Probado

SUSTANCIAS RESTRINGIDAS
No Probado

IMO/MED MÓDULO B - E
No Probado

RAIL (EN45545-2, R1)
No Probado

EPD DISPONIBLE
No disponible

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z16

Roasted Oak

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Termoformable	**No**
Adecuado para	**Interior / exterior**
Áreas en contacto directo con el agua	**Sí**
Continuidad del patrón entre paneles	**Sí**
Superficies imperfectas	**Sí, con cuidado**
Superficies con alto desgaste por contacto	**Sí**

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	**Interior / exterior**
Método de instalación	**Seco**
Temperatura de instalaciónItem	**15°C-30°C**
Método de instalación (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Las películas Cover Styl Exterior están diseñadas específicamente para aplicaciones exteriores como fachadas de edificios, revestimientos, paneles y marcos de ventanas.
- Los sustratos recomendados incluyen ACP, aluminio anodizado o lacado, acero, HPL y PVC/plástico, siempre que la superficie sea lisa, esté correctamente preparada y ofrezca suficiente energía superficial.
- No se recomienda la aplicación sobre sustratos rugosos, porosos o de baja energía, como madera sin tratar, paneles minerales, cemento, hormigón, mortero, piedra natural, pintura mal adherida o superficies pintadas/impermeabilizadas inadecuadas.
- Una preparación y limpieza minuciosas de la superficie son esenciales. Elimine la suciedad, la contaminación orgánica, la grasa y cualquier residuo que pueda comprometer la adhesión.
- Realice siempre una prueba de adhesión antes de la instalación para confirmar la compatibilidad del sustrato y determinar la imprimación adecuada.
- La aplicación de imprimación es obligatoria y debe realizarse al menos alrededor del perímetro y en las zonas críticas. Para las superposiciones de la gama Advanced, se recomienda especialmente Primer+ debido al revestimiento protector de PVDF.
- Siempre que sea posible, prefiera las juntas a tope, borde con borde, en lugar de las superposiciones entre hojas.
- La instalación debe realizarse entre 10 °C y 35 °C, siendo recomendables de 15 °C a 30 °C para unas condiciones óptimas de aplicación.
- Antes de la instalación, inspeccione el sustrato para detectar corrosión, daños, revestimientos mal adheridos o contaminación y corrija cualquier problema antes de aplicar la película.
- Importante: las aplicaciones exteriores requieren procedimientos específicos de evaluación del sustrato, preparación, instalación, acabado y mantenimiento. Para consultar las instrucciones completas, los métodos de instalación aprobados, las condiciones de garantía, la durabilidad y las indicaciones de cuidado y mantenimiento, consulte siempre las Cover Styl Exterior Guidelines.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

En las películas Exterior, se recomienda una limpieza periódica para mantener el aspecto y la durabilidad de la película.
Es preferible limpiar a mano con un detergente suave y de pH equilibrado y un paño o esponja suave, seguido de un aclarado abundante con agua limpia.
Si utiliza una hidrolimpiadora, mantenga una distancia mínima de 300 mm, una presión inferior a 1.200 psi, una temperatura del agua inferior a 80 °C y pulverice perpendicularmente (90°) a la superficie para evitar que se levanten los bordes de la película.
Evite las herramientas abrasivas, los disolventes fuertes y los productos químicos agresivos. Para consultar el procedimiento completo de limpieza y las recomendaciones, consulte las Cover Styl Exterior Guidelines.
Estas recomendaciones mantendrán el aspecto de la película y prolongarán su vida útil. Las manchas persistentes pueden indicar un cuidado inadecuado; en tal caso, considere utilizar un método de reparación con parche (no garantizado, pero eficaz y económico) o sustituir todo el vinilo.



Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified
Corporation