



GAMA Y ACABADO

FAMILIA Degradado SUBFAMILIA Degradado

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Anchura (cm)	152 cm, 210 cm
Longitud (m)	30 m
Espesor (µm)	60 µm
Composición	PET
Composición del liner antiadherente	PET
Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Transmisión de luz visible	15%
Garantía	5 años

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Exposición a los rayos UV

Sí

INSTALACIÓN

Tipo de instalación

Interior

Método de instalación

Húmedo

Temperatura de instalaciónItem

12°C-38°C

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, limpie y desengrase a fondo el vidrio, eliminando todo el polvo, la grasa y los residuos.
- Corte la película a las dimensiones necesarias y, a continuación, humedezca el vidrio y el lado adhesivo de la película con una solución de aplicación preparada con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua.
- Coloque cuidadosamente la película y elimine el líquido de aplicación y el aire con una espátula adecuada, trabajando desde el centro hacia los bordes.
- Recorte limpiamente el exceso de película y deje que se seque de forma natural. Durante el secado pueden quedar pequeñas burbujas de agua o una ligera neblina, que desaparecerán gradualmente a medida que el adhesivo se cure.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para la limpieza habitual, utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua. Limpie la película con un paño suave no abrasivo o una esponja.

No limpie la película durante el primer mes posterior a la instalación y no aplique adhesivos, etiquetas, cinta ni otros materiales adhesivos sobre la película.

Evite los productos abrasivos, los estropajos y los objetos afilados que puedan dañar la superficie.