Cover Styl

HR-CT58

High Resistant - Charred Oak

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN **ORIGINAL**





GAMME & FINITION

FAMILLE
Bois

SOUS-FAMILLE
Foncé

EFFET DE SURFACE
Mat

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	**122 cm**
Longueur	**20 m**
Épaisseur	**450 µm**
Poids de l'article	**540 g/m²**
Composition	**PVC**
Type d'adhésif	**Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air**
Garantie	**10 ans**
Température de stockage	**5°C-30°C**
Stockage dans conditions recommandées	**3 ans**
Sens du motif	**Longueur**

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	**Élevé**
Résistance aux taches	**Non Testé**
Résistance thermique	**Non Testé**
Résistance à l'eau et à l'humidité	**Non Testé**
Résistance à la lumière	**Non Testé**
Adhérence	**Conforme**
Propriétés antibactériennes	**Non Testé**
Lavabilité	**Non Testé**

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
D-s2,d0

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+
Non Testé

SUBSTANCES RESTREINTES
Non Testé

IMO/MED MODULE B - E
Non Testé

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testé

EPD DISPONIBLE
Non disponible

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

HR-CT58

High Resistant - Charred Oak

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Thermoformable	**Oui**
Adapté pour	**Intérieur**
Zones en contact direct avec l'eau	**Oui**
Continuité du motif entre les panneaux	**Oui, avec précaution**
Surfaces imparfaites	**Oui, avec précaution**
Surfaces fortement sollicitées par le contact	**Oui**

POSE

Type d'installation	**Intérieur**
Méthode d'installation	**Sec**
Température d'installationItem	**12°C-38°C**
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Longueur de répétition du motif (cm)	**112 cm**
Recouvrement pour faire correspondre les couches (cm)	**34.5 cm**

INSTRUCTIONS DE POSE

- Prédécoupez le film dans les zones où la découpe ou la finition après application peut être difficile, notamment autour des crédences, des bords et des angles.
- En raison de l'épaisseur et de la densité accrues du matériau, testez les techniques de découpe, de finition et de thermoformage avant l'installation.
- Pour les angles à 90°, lorsque cela est applicable, le thermoformage est recommandé, car les chevauchements peuvent rester visibles en raison de l'épaisseur du matériau.
- En cas d'utilisation de la technique de découpe avec chevauchement, le SOTT Corner Sealer (400-CS01) peut être utilisé pour masquer les bords blancs visibles.
- Les finitions Glossy High Resistance ne sont pas thermoformables.
- Malgré leur épaisseur accrue, les films High Resistance non brillants se comportent comme les films Cover Styl standard lors de l'installation, y compris pendant le thermoformage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.
Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.
Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyants à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.



Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation