
Cover Styl

# Q3

Hard Gold





## GAMME & FINITION

FAMILLE
**Acier**

SOUS-FAMILLE
**Brossé**

FINITIONS
**Standard**

EFFET DE SURFACE
**Métallisé**

## ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS PREMIUM

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur | **122 cm** |
| Longueur | **50 m** |
| Épaisseur | **280 µm** |
| Poids de l'article | **250 - 360 g/m²** |
| Composition | **PVC** |
| Type d'adhésif | **Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air** |
| Garantie | **10 ans** |
| Température de stockage | **5°C-30°C** |
| Stockage dans conditions recommandées | **3 ans** |
| Sens du motif | **Longueur** |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Résistance aux rayures | **Moyen** |
| Résistance aux taches | **Conforme** |
| Résistance thermique | **Conforme** |
| Résistance à l'eau et à l'humidité | **Conforme** |
| Résistance à la lumière | **Conforme** |
| Adhérence | **Conforme** |
| Propriétés antibactériennes | **Conforme** |
| Stabilité dimensionnelle | **0.25 mm** |
| Lavabilité | **Conforme** |

## CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
**Conforme**

REACH / ROHS
**Conforme**

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
**C-s2,d0**

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+
**Conforme**

SUBSTANCES RESTREINTES
**Conforme**

IMO/MED MODULE B - E
**Non Conforme**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Conforme**

EPD DISPONIBLE
**Disponible**

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

Q3
Hard Gold

## APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

### COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

| | |
|---|---|
| Thermoformable | **Oui** |
| Adapté pour | **Intérieur** |
| Zones en contact direct avec l'eau | **Oui** |
| Continuité du motif entre les panneaux | **Oui** |
| Surfaces imparfaites | **Oui, avec précaution** |
| Surfaces fortement sollicitées par le contact | **Oui, avec précaution** |

### POSE

| | |
|---|---|
| Type d'installation | **Intérieur** |
| Méthode d'installation | **Sec** |
| Température d'installationItem | **12°C-38°C** |
| Méthode d'installation (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTRUCTIONS DE POSE

- Installer le film Cover Styl® dans un environnement propre, sec et exempt de poussière, avec une température ambiante et une température du support comprises entre 12 °C et 38 °C. Le support doit être lisse, stable, propre, sec et exempt de poussière, de graisse, de silicone, de cire et de tout autre contaminant.
- Réparer les défauts de surface et toujours effectuer un test d'adhérence, en particulier sur des supports inconnus ou traités. Les surfaces poreuses ou absorbantes peuvent nécessiter une préparation spécifique et l'application d'un primaire sur toute la surface.
- Appliquer le film à sec à l'aide d'une raclette adaptée avec feutre, en travaillant progressivement afin d'évacuer l'air et de garantir une adhérence uniforme.
- Utiliser la chaleur pour conformer le film autour des courbes et des formes complexes, en évitant tout étirement excessif ou toute surchauffe.
- Avant d'installer plusieurs feuilles, vérifier le sens du film, le raccord du motif ainsi que la méthode appropriée de jonction ou de chevauchement.
- Utiliser des lames bien affûtées sans endommager le support. Après l'installation, vérifier les bords, les jonctions et la finition générale. Consulter la dernière version du Cover Styl Technical Manual pour la préparation du support, le choix du primaire et les techniques d'installation.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.
Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.
Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyants à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.




Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation