



GAMME & FINITION

FAMILLE

Bois

EFFET DE SURFACE

Satin

SOUS-FAMILLE

Moyen

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS
PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	122 cm
Longueur	50 m
Épaisseur	250 µm
Poids de l'article	240 g/m²
Composition	PMMA + PVDF
Type d'adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	12 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Stockage dans conditions recommandées	2 ans
Sens du motif	Longueur

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	Élevé
Résistance aux taches	Non Testé
Résistance thermique	Non Testé
Résistance à l'eau et à l'humidité	Non Testé
Résistance à la lumière	Non Testé
Adhérence	Conforme
Propriétés antibactériennes	Non Testé
Lavabilité	Non Testé

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011) Non Requis	REACH / ROHS Conforme	CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1) D-s1,d0	COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+ Non Testé
SUBSTANCES RESTREINTES Non Testé	IMO/MED MODULE B - E Non Testé	RAIL (EN45545-2, R1) Non Testé	EPD DISPONIBLE Non disponible

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Extensible	Non
Adapté pour	Intérieur / extérieur
Zones en contact direct avec l'eau	Oui
Continuité du motif entre les panneaux	Oui
Surfaces imparfaites	Oui, avec précaution
Surfaces fortement sollicitées par le contact	Oui

POSE

Type d'installation	Intérieur / extérieur
Méthode d'installation	Sec
Température d'installation	15°C-30°C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABBA
Longueur de répétition du motif (cm)	123 cm
Recouvrement pour faire correspondre les couches (cm)	10.5 cm

INSTRUCTIONS DE POSE

- Les films Cover Styl Exterior sont spécialement conçus pour les applications extérieures telles que les façades de bâtiments, les bardages, les panneaux et les cadres de fenêtres.
- Les supports recommandés comprennent l'ACP, l'aluminium anodisé ou thermolaqué, l'acier, le HPL et le PVC/plastique, à condition que la surface soit lisse, correctement préparée et présente une énergie de surface suffisante.
- L'application n'est pas recommandée sur des supports rugueux, poreux ou à faible énergie de surface, tels que le bois non traité, les panneaux minéraux, le ciment, le béton, le mortier, la pierre naturelle, une peinture mal adhérente ou des surfaces peintes/imperméabilisées inadaptées.
- Une préparation et un nettoyage minutieux de la surface sont essentiels. Éliminez la saleté, les contaminations organiques, la graisse et tout résidu susceptible de compromettre l'adhérence.
- Effectuez toujours un test d'adhérence avant l'installation afin de confirmer la compatibilité du support et de déterminer le primaire approprié.
- L'application d'un primaire est obligatoire et doit être réalisée au moins sur le périmètre et les zones critiques. Pour les chevauchements de la gamme Advanced, Primer+ est particulièrement recommandé en raison du revêtement protecteur en PVDF.
- Dans la mesure du possible, privilégiez les joints bord à bord plutôt que les chevauchements entre les feuilles.
- L'installation doit être réalisée entre 10 °C et 35 °C, une température comprise entre 15 °C et 30 °C étant recommandée pour des conditions d'application optimales.
- Avant l'installation, inspectez le support afin de détecter toute corrosion, tout dommage, tout revêtement mal adhérent ou toute contamination, et corrigez les problèmes avant d'appliquer le film.
- Important : les applications extérieures exigent des procédures spécifiques d'évaluation du support, de préparation, d'installation, de finition et d'entretien. Pour obtenir les instructions complètes, les méthodes d'installation approuvées, les conditions de garantie, la durabilité et les consignes d'entretien, consultez toujours les Cover Styl Exterior Guidelines.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour les films Exterior, un nettoyage périodique est recommandé afin de préserver l'apparence et la durabilité du film.

Privilégiez un nettoyage manuel avec un détergent doux au pH équilibré et un chiffon ou une éponge souple, suivi d'un rinçage abondant à l'eau claire.

En cas d'utilisation d'un nettoyeur haute pression, maintenez une distance d'au moins 300 mm, une pression inférieure à 1 200 psi, une température de l'eau inférieure à 80 °C et pulvérisez perpendiculairement (à 90°) à la surface afin d'éviter le soulèvement des bords du film.

Évitez les outils abrasifs, les solvants puissants et les produits chimiques agressifs. Pour connaître la procédure complète et les recommandations de nettoyage, consultez les Cover Styl Exterior Guidelines.

Ces recommandations préserveront l'apparence du film et prolongeront sa durée de vie. Des taches persistantes peuvent indiquer un entretien inadéquat. Dans ce cas, envisagez une réparation par patch (non garantie, mais efficace et économique) ou le remplacement complet du vinyle.

SIMULATEUR

SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez votre surface. Visualisez le résultat avant de vous engager.



