Cover Styl

HR-CT58

High Resistant - Charred Oak

DISPONIBILE ANCHE IN **ORIGINAL**





GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Legno

SOTTO-FAMIGLIA
Scuro

EFFETTO SUPERFICIALE
Opaco

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza	**122 cm**
Lunghezza	**20 m**
Spessore	**450 µm**
Peso dell'articolo	**540 g/m²**
Composizione	**PVC**
Tipo di adesivo	**PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria**
Garanzia	**10 anni**
Temperatura di stoccaggio	**5°C-30°C**
Stoccaggio in condizioni consigliate	**3 anni**
Direzione del motivo	**Lunghezza**

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	**Alto**
Resistenza alle macchie	**Non Testato**
Resistenza termica	**Non Testato**
Resistenza all'acqua e all'umidità	**Non Testato**
Solidità alla luce	**Non Testato**
Adesione	**Superato**
Proprietà antibatteriche	**Non Testato**
Lavabilità	**Non Testato**

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011) **Conforme**	REACH / ROHS **Conforme**	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1) **D-s2,d0**	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+ **Non Testato**
SOSTANZE LIMITATE **Non Testato**	IMO/MED MODULO B - E **Non Testato**	RAIL (EN45545-2, R1) **Non Testato**	EPD DISPONIBILE **Non disponibile**

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

HR-CT58

High Resistant - Charred Oak

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Termoformabile	**Sì**
Adatto per	**Interno**
Aree a contatto diretto con l'acqua	**Sì**
Continuità del motivo tra i pannelli	**Sì, con cautela**
Superfici imperfette	**Sì, con cautela**
Superfici soggette a forte usura da contatto	**Sì**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Interno**
Metodo di installazione	**Asciutto**
Temperatura di installazioneItem	**12°C-38°C**
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Lunghezza della ripetizione del motivo (cm)	**112 cm**
Sovrapposizione per allineare gli strati (cm)	**34.5 cm**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Pretagliare il film nelle aree in cui il taglio o la rifinitura dopo l'applicazione potrebbero essere difficili, in particolare intorno a paraschizzi, bordi e angoli.
- A causa dell'aumento dello spessore e della densità del materiale, testare le tecniche di taglio, rifinitura e termoformatura prima dell'installazione.
- Per gli angoli a 90°, ove applicabile, si raccomanda la termoformatura, poiché le sovrapposizioni potrebbero rimanere visibili a causa dello spessore del materiale.
- Quando si utilizza la tecnica di taglio e sovrapposizione, SOTT Corner Sealer (400-CS01) può essere usato per nascondere eventuali bordi bianchi visibili.
- Le finiture Glossy High Resistance non sono termoformabili.
- Nonostante il maggiore spessore, i film High Resistance non lucidi si comportano in modo simile ai film Cover Styl standard durante l'installazione, anche durante la termoformatura.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.
Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melammina.
Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.



Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation