

**GAMMA & FINITURA**

FAMIGLIA

Legno

EFFETTO SUPERFICIALE

Opaco

SOTTO-FAMIGLIA

Medio**CAMPIONI DISPONIBILI****CAMPIONI A5****CARATTERISTICHE**

Larghezza	122 cm
Lunghezza	20 m
Spessore	450 µm
Peso dell'articolo	540 g/m²
Composizione	PVC
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	10 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Direzione del motivo	Lunghezza

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Alto
Resistenza alle macchie	Non Testato
Resistenza termica	Non Testato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Non Testato
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Non Testato
Lavabilità	Non Testato

CERTIFICAZIONICE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
D-s2,d0COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
(EN16516) - A+
Non TestatoSOSTANZE LIMITATE
Non TestatoIMO/MED MODULO B - E
Non TestatoRAIL (EN45545-2, R1)
Non TestatoEPD DISPONIBILE
Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE**COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE**

Estensibile	Si
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Si
Continuità del motivo tra i pannelli	Si, con cautela
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazioneItem	12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA
Lunghezza della ripetizione del motivo (cm)	107 cm
Sovrapposizione per allineare gli strati (cm)	28 cm

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Pretagliare il film nelle aree in cui il taglio o la rifinitura dopo l'applicazione potrebbero essere difficili, in particolare intorno a paraschizzi, bordi e angoli.
- A causa dell'aumento dello spessore e della densità del materiale, testare le tecniche di taglio, rifinitura e termoformatura prima dell'installazione.
- Per gli angoli a 90°, ove applicabile, si raccomanda la termoformatura, poiché le sovrapposizioni potrebbero rimanere visibili a causa dello spessore del materiale.
- Quando si utilizza la tecnica di taglio e sovrapposizione, SOTT Corner Sealer (400-CS01) può essere usato per nascondere eventuali bordi bianchi visibili.
- Le finiture Glossy High Resistance non sono termoformabili.
- Nonostante il maggiore spessore, i film High Resistance non lucidi si comportano in modo simile ai film Cover Styl standard durante l'installazione, anche durante la termoformatura.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

