Cover Styl

NK41

Adobe Oak





GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Legno

SOTTO-FAMIGLIA
Medio

FINITURE
Prestige

EFFETTO SUPERFICIALE
Opaco

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza	**122 cm**
Lunghezza	**50 m**
Spessore	**250 µm**
Peso dell'articolo	**250 - 360 g/m²**
Composizione	**PVC**
Tipo di adesivo	**PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria**
Garanzia	**10 anni**
Temperatura di stoccaggio	**5°C-30°C**
Stoccaggio in condizioni consigliate	**3 anni**
Direzione del motivo	**Lunghezza**
Struttura in legno	**Nodi e legno**

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	**Medio**
Resistenza alle macchie	**Superato**
Resistenza termica	**Superato**
Resistenza all'acqua e all'umidità	**Superato**
Solidità alla luce	**Superato**
Adesione	**Superato**
Proprietà antibatteriche	**Superato**
Stabilità dimensionale	**0.25 mm**
Lavabilità	**Superato**

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1)
C-s2,d0

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+
Conforme

SOSTANZE LIMITATE
Conforme

IMO/MED MODULO B - E
Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Conforme

EPD DISPONIBILE
Disponibile

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NK41

Adobe Oak

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Termoformabile	**Sì**
Adatto per	**Interno**
Aree a contatto diretto con l'acqua	**Sì**
Continuità del motivo tra i pannelli	**Sì, con cautela**
Superfici imperfette	**Sì, con cautela**
Superfici soggette a forte usura da contatto	**Sì, con cautela**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Interno**
Metodo di installazione	**Asciutto**
Temperatura di installazioneItem	**12°C-38°C**
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	**ABAB**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Installare la pellicola Cover Styl® in un ambiente pulito, asciutto e privo di polvere, con temperature ambientali e del supporto comprese tra 12 °C e 38 °C. Il supporto deve essere liscio, stabile, pulito, asciutto e privo di polvere, grasso, silicone, cera e altri contaminanti.
- Riparare i difetti della superficie ed eseguire sempre un test di adesione, in particolare su supporti sconosciuti o trattati. Le superfici porose o assorbenti possono richiedere una preparazione specifica e l'applicazione di un primer sull'intera superficie.
- Applicare la pellicola a secco utilizzando una spatola adatta con feltro, procedendo gradualmente per eliminare l'aria e garantire un'adesione uniforme.
- Utilizzare il calore per adattare la pellicola a curve e forme complesse, evitando però uno stiramento eccessivo o il surriscaldamento.
- Prima di installare più fogli, verificare la direzione della pellicola, la ripetizione del motivo e il metodo corretto di giunzione o sovrapposizione.
- Utilizzare lame affilate senza danneggiare il supporto. Dopo l'installazione, controllare i bordi, le giunzioni e la finitura complessiva. Consultare la versione più recente del Cover Styl Technical Manual per la preparazione del supporto, la scelta del primer e le tecniche di installazione.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.
Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melammina.
Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.



Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation