



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA	POGEFAMILIJA	GALIMI PAVYZDŽIAI A5 PAVYZDŽIAI
Mediena	Šviesus	
APDAILOS	PAVIRŠIAUS EFEKTAS	
Premium	Matinis	

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	122 cm
Ilgis	50 m
Storis	250 µm
Prekės svoris	250 - 360 g/m²
Sudėtis	PVC
Klijų tipas	Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema
Garantija	10 metai
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	3 metai
Rašto kryptis	Ilgis

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	Vidutinis
Atsparumas dėmėms	Išlaikyta
Šiluminė varža	Išlaikyta
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	Išlaikyta
Atsparumas šviesai	Išlaikyta
Adhezija	Išlaikyta
Antibakterinės savybės	Išlaikyta
Matmenų stabilumas	0.25 mm
Plaunamumas	Išlaikyta

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011) Atitinkantis	REACH / ROHS Atitinkantis	ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1) C-s2,d0	LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+ Atitinkantis
RIBOJAMOS MEDŽIAGOS Atitinkantis	IMO/MED MODULIS B - E Atitinkantis	RAIL (EN45545-2, R1) Atitinkantis	EPD PRIEINAMAS Priinama

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Tamprus	Taip
Tinka	Vidus
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	Taip
Rašto tęstinumas tarp plokščių	Taip, atsargiai
Netobuli paviršiai	Taip, atsargiai
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	Taip, atsargiai

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	Vidus
Montavimo būdas	Sausas
Montavimo temperatūraltem	12°C-38°C
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTAVIMO NURODYMAI

- Cover Styl® plėvelę klijuokite švarioje, sausoje ir nedulkėtoje aplinkoje, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra nuo 12 °C iki 38 °C. Pagrindas turi būti lygus, stabilus, švarus, sausas ir be dulkių, riebalų, silikono, vaško bei kitų teršalų.
- Pataisykite paviršiaus defektus ir visada atlikite sukibimo bandymą, ypač ant neaiškių ar apdorotų pagrindų. Porėtiems arba sugeriantiems paviršiams gali reikėti specialaus paruošimo ir viso paviršiaus padengimo gruntu.
- Plėvelę klijuokite sausu būdu, naudodami tinkamą mentelę su veltiniu. Dirbkite palaipsniui, kad pašalintumėte orą ir užtikrintumėte tolygų sukibimą.
- Naudokite šilumą, kad pritaikytumėte plėvelę prie išlinkimų ir sudėtingų formų, tačiau venkite per didelio tempimo arba perkaitinimo.
- Prieš klijuodami kelis lakštus, patikrinkite plėvelės kryptį, rašto pasikartojimą ir tinkamą sujungimo arba užleidimo būdą.
- Naudokite aštrius peiliukus ir nepažeiskite pagrindo. Po klijavimo patikrinkite kraštus, sujungimus ir bendrą galutinį vaizdą. Ruošdami pagrindą, rinkdamiesi gruntą ir taikydami klijavimo būdus, vadovaukitės naujausia „Cover Styl Technical Manual“ versija.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.

Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.

SIMULIATORIUS

SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

[kelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.
Pamatykite rezultatą prieš priimdami
sprendimą.

