



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

**Plien**

APDAILOS

**Standartinis**

POGEFAMILIJA

**Šlif**

PAVIRŠIAUS EFEKTAS

**Metalinis**

**GALIMI PAVYZDŽIAI**

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Plotis                               | 122 cm                                 |
| Ilgis                                | 50 m                                   |
| Storis                               | 200 µm                                 |
| Prekės svoris                        | 270 - 290 g/m²                         |
| Sudėtis                              | PVC                                    |
| Klijų tipas                          | Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema |
| Garantija                            | 10 metai                               |
| Laikymo temperatūra                  | 5°C-30°C                               |
| Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis | 3 metai                                |
| Rašto kryptis                        | Nematoma                               |

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Atsparumas įbrėžimams           | Vidutinis    |
| Atsparumas dėmėms               | Išlaikyta    |
| Šiluminė varža                  | Išlaikyta    |
| Atsparumas vandeniui ir drėgmei | Išlaikyta    |
| Atsparumas šviesai              | Neišbandytas |
| Adhezija                        | Išlaikyta    |
| Antibakterinės savybės          | Išlaikyta    |
| Matmenų stabilumas              | 0.25 mm      |
| Plaunamumas                     | Išlaikyta    |

SERTIFIKATAI

|                                     |                                         |                                               |                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Atitinkantis   | REACH / ROHS<br>Atitinkantis            | ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)<br>C-s2,d0 | LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+<br>Atitinkantis |
| RIBOJAMOS MEDŽIAGOS<br>Atitinkantis | IMO/MED MODULIS B - E<br>Neatitinkantis | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Neišbandytas          | EPD PRIEINAMAS<br>Priinama                                  |

## TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

## TAIKYMO SUDERINAMUMAS

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Tamprus                                   | Taip            |
| Tinka                                     | Vidus           |
| Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos    | Taip            |
| Rašto tęstinumas tarp plokščių            | Taip            |
| Netobuli paviršiai                        | Taip, atsargiai |
| Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio | Taip, atsargiai |

## MONTAVIMAS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Montavimo tipas               | Vidus     |
| Montavimo būdas               | Sausas    |
| Montavimo temperatūraltem     | 12°C-38°C |
| Montavimo būdas (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTAVIMO NURODYMAI

- Cover Styl® plėvelę klijuokite švarioje, sausoje ir nedulkėtoje aplinkoje, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra nuo 12 °C iki 38 °C. Pagrindas turi būti lygus, stabilus, švarus, sausas ir be dulkių, riebalų, silikono, vaško bei kitų teršalų.
- Pataisykite paviršiaus defektus ir visada atlikite sukibimo bandymą, ypač ant neaiškių ar apdorotų pagrindų. Porėtiems arba sugeriantiems paviršiams gali reikėti specialaus paruošimo ir viso paviršiaus padengimo gruntu.
- Plėvelę klijuokite sausu būdu, naudodami tinkamą mentelę su veltiniu. Dirbkite palaipsniui, kad pašalintumėte orą ir užtikrintumėte tolygų sukibimą.
- Naudokite šilumą, kad pritaikytumėte plėvelę prie išlinkimų ir sudėtingų formų, tačiau venkite per didelio tempimo arba perkaitinimo.
- Prieš klijuodami kelis lakštus, patikrinkite plėvelės kryptį, rašto pasikartojimą ir tinkamą sujungimo arba užleidimo būdą.
- Naudokite aštrius peiliukus ir nepažeiskite pagrindo. Po klijavimo patikrinkite kraštus, sujungimus ir bendrą galutinį vaizdą. Ruošdami pagrindą, rinkdamiesi gruntą ir taikydami klijavimo būdus, vadovaukitės naujausia „Cover Styl Technical Manual“ versija.

## PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.

Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.

SIMULIATORIUS

# SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

[kelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.  
Pamatykite rezultatą prieš priimdami  
sprendimą.

