



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Blizgučiai

APDAILOS

Standartinis

POGEFAMILIJA

Blizgučiai

PAVIRŠIAUS EFEKTAS

Blizgučiai

GALIMI
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	122 cm
Ilgis	30 m
Storis	400 µm
Prekės svoris	320 g/m ²
Sudėtis	PET
Klijų tipas	Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema
Garantija	10 metai
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	2 metai
Rašto kryptis	Nematoma

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	Vidutinis
Atsparumas dėmėms	Išlaikyta
Šiluminė varža	Išlaikyta
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	Neatitinkantis
Atsparumas šviesai	Neišbandytas
Adhezija	Išlaikyta
Antibakterinės savybės	Neišbandytas
Plaunamumas	Neišbandytas

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011) Atitinkantis	REACH / ROHS Atitinkantis	ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1) D-s1,d0	LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+ Neišbandytas
RIBOJAMOS MEDŽIAGOS Neišbandytas	IMO/MED MODULIS B - E Neatitinkantis	RAIL (EN45545-2, R1) Neišbandytas	EPD PRIEINAMAS Neprieinama

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Tamprus	Netinka
Tinka	Vidus
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	Netinka
Rašto tęstinumas tarp plokščių	Taip
Netobuli paviršiai	Taip, atsargiai
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	Taip, atsargiai

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	Vidus
Montavimo būdas	Sausas
Montavimo temperatūraltem	12°C-38°C
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	ABAB

MONTAVIMO NURODYMAI

- Persidengimas neleidžiamas. Naudokite tik sandūrą kraštas prie krašto.
- Laiknoms aplikacijoms apsarstykite galimybę gaminį klijuoti ant nuimamos arba nebrangios plėvelės, kad sumažintumėte klijų likučių ant pagrindo riziką.
- Dėl specifinės gaminio konstrukcijos tarp gretimų plokščių gali matytis nedideli spalvos ar blizgučių skirtumai. Tai būdingos gaminio savybės, o ne defektai.
- Visas plokštes montuokite ta pačia išvyniojimo kryptimi, kad būtų išlaikytas didžiausias vizualinis vientisumas.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.

Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.

SIMULIATORIUS

SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

Įkelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.
Pamatykite rezultatą prieš priimdami
sprendimą.

