Cover Styl

Seren White



ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA
Spalva

POGEFAMILIJA
Pagrindinis

PAVIRŠIAUS EFEKTAS
Satininis

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	**122 cm**
Ilgis	**50 m**
Storis	**250 µm**
Prekės svoris	**240 g/m²**
Sudėtis	**PMMA + PVDF**
Klijų tipas	**Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema**
Garantija	**12 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**2 metai**
Rašto kryptis	**Nematoma**
RAL spalva	**9003**

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	**Aukštas**
Atsparumas dėmėms	**Neišbandytas**
Šiluminė varža	**Neišbandytas**
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	**Neišbandytas**
Atsparumas šviesai	**Neišbandytas**
Adhezija	**Išlaikyta**
Antibakterinės savybės	**Neišbandytas**
Plaunamumas	**Neišbandytas**

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011)
Nebūtina

REACH / ROHS
Atitinkantis

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
D-s1,d0

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+
Neišbandytas

RIBOJAMOS MEDŽIAGOS
Neišbandytas

IMO/MED MODULIS B - E
Neišbandytas

RAIL (EN45545-2, R1)
Neišbandytas

EPD PRIEINAMAS
Neprieinama

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z11

Seren White

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Termoformuojamas	**Ne**
Tinka	**Vidus / išorė**
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	**Taip**
Rašto tęstinumas tarp plokščių	**Taip**
Netobuli paviršiai	**Taip, atsargiai**
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	**Taip**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus / išorė**
Montavimo būdas	**Sausas**
Montavimo temperatūraltem	**15°C-30°C**
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Cover Styl Exterior plėvelės specialiai skirtos naudoti lauke, pavyzdžiui, ant pastatų fasadų, apdailos, plokščių ir langų rėmų.
- Rekomenduojami pagrindai: ACP, anoduotas arba milteliniu būdu dažytas aliuminis, plienas, HPL ir PVC/plastikas, jei paviršius yra lygus, tinkamai paruoštas ir turi pakankamą paviršiaus energiją.
- Nerekomenduojama klijuoti ant šiurkščių, porėtų ar mažos energijos pagrindų, tokių kaip neapdorota mediena, mineralinės plokštės, cementas, betonas, skiedinys, natūralus akmuo, prastai sukibę dažai ar netinkami dažyti/vandeniui atsparūs paviršiai.
- Būtina kruopščiai paruošti ir nuvalyti paviršių. Pašalinkite nešvarumus, organinius teršalus, riebalus ir visus likučius, galinčius pabloginti sukibimą.
- Prieš montavimą visada atlikite sukibimo bandymą, kad patvirtintumėte pagrindo suderinamumą ir nustatytumėte tinkamą gruntą.
- Grunto naudojimas yra privalomas; jį reikia padengti bent perimetrą ir kritines vietas. Advanced serijos persidengimams ypač rekomenduojamas Primer+ dėl apsauginės PVDF dangos.
- Jei įmanoma, tarp lakštų rinkitės sandūras kraštas prie krašto, o ne persidengimus.
- Montuoti reikia 10-35 °C temperatūroje; optimalioms sąlygoms rekomenduojama 15-30 °C.
- Prieš montavimą patikrinkite pagrindą, ar nėra korozijos, pažeidimų, prastai sukibusių dangų ar teršalų, ir pašalinkite problemas prieš klijuodami plėvelę.
- Svarbu: naudojant lauke būtinos specialios pagrindo vertinimo, paruošimo, montavimo, apdailos ir priežiūros procedūros. Išsamias instrukcijas, patvirtintus montavimo būdus, garantijos sąlygas, patvarumo, priežiūros ir valymo rekomendacijas visada rasite Cover Styl Exterior Guidelines.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Exterior plėveles rekomenduojama periodiškai valyti, kad būtų išlaikyta jų išvaizda ir ilgaamžiškumas.
Pirmenybę teikite rankiniam valymui švelniu, subalansuoto pH plovikliu ir minkšta šluoste arba kempine, po to kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.
Naudodami aukšto slėgio plovimo įrenginį laikykitės bent 300 mm atstumo, mažesnio nei 1 200 psi slėgio, žemesnės nei 80 °C vandens temperatūros ir purkškite statmenai (90°) paviršiui, kad nepakeltumėte plėvelės kraštų.
Venkite abrazyvinių įrankių, stiprių tirpiklių ir agresyvių cheminių medžiagų. Visą valymo procedūrą ir rekomendacijas rasite Cover Styl Exterior Guidelines.
Šios rekomendacijos padės išlaikyti plėvelės išvaizdą ir pailgins jos naudojimo laiką. Išliekančios dėmės gali rodyti netinkamą priežiūrą; tokiu atveju apsvarstykite lopelio remontą (negarantuojamas, bet veiksmingas ir ekonomiškas) arba viso vinilo pakeitimą.



Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų

poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.