Cover Styl

MAT ASH PVC

GLASS



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE **Frosted**

SUB-FAMILIE **PVC**

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte (cm)	**152.459 cm**
Lengte (m)	**50 m**
Dikte (µm)	**100 µm**
Samenstelling	**PVC**
Samenstelling van de release liner	**Papier met aan beide zijden PE-coating**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**3 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Zichtbaar lichttransmissie	**35%**
Garantie	**5 jaren**

CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conform

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

MAT ASH PVC

GLASS

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Blootstelling aan UV-stralen	**Voorzichtigheid**

INSTALLATIE

Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Nat**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig en ontvet het glas vóór de installatie grondig en verwijder alle stof, vet en resten.
- Snijd de folie vooraf op de gewenste afmetingen en maak vervolgens het glas en de kleefzijde van de folie nat met een applicatieoplossing, bereid met Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water.
- Plaats de folie zorgvuldig en verwijder de applicatievloeistof en lucht met een geschikte viltrakel (500-038), van het midden naar de randen toe.
- Snijd overtollige folie netjes af en laat de folie op natuurlijke wijze drogen. Tijdens het drogen kunnen kleine waterbelletjes of een lichte waas zichtbaar blijven; deze verdwijnen geleidelijk wanneer de lijm uithardt.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor regelmatige reiniging Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water. Reinig de folie met een zachte, niet-schurende doek of spons.
Reinig de folie niet gedurende de eerste maand na installatie en breng geen stickers, etiketten, tape of andere kleefmiddelen op de folie aan.
Vermijd schurende producten, schuursponzen en scherpe voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation