



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE **Kleur** SUB-FAMILIE **Diffuus**

**STALEN
BESCHIKBAAR**

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte (cm)	152 cm
Lengte (m)	30,5 m
Dikte (µm)	60 µm
Samenstelling	PET
Samenstelling van de release liner	PET
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Garantie	5 jaren

CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conform

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Blootstelling aan UV-stralen

Voorzichtigheid

INSTALLATIE

Installatietype

Binnenzijde

Installatiemethode

Nat

Installatietemperatuuritem

12°C-38°C

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig en ontvet de beglazing vóór de installatie grondig en verwijder al het stof, vet en residu.
- Snijd de folie op maat en bevochtig vervolgens het glas en de klevende zijde van de folie met een applicatieoplossing die is bereid met Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water.
- Plaats de folie zorgvuldig en verwijder de applicatievloeistof en lucht met een geschikte rakel, werkend vanuit het midden naar de randen.
- Snijd overtollige folie netjes af en laat de folie natuurlijk drogen. Tijdens het drogen kunnen kleine waterbelletjes of een lichte waas zichtbaar blijven. Deze verdwijnen geleidelijk terwijl de lijm uithardt.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water, voor de reguliere reiniging. Reinig de folie met een zachte, niet-schurende doek of spons.

Reinig de folie niet gedurende de eerste maand na de installatie en breng geen stickers, etiketten, tape of andere kleefmiddelen op de folie aan.

Vermijd schurende producten, schuursponsjes en scherpe voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.