



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Madeira

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Mate

SUBFAMÍLIA

Médio

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	20 m
Espessura	450 µm
Peso do item	540 g/m²
Composição	PVC
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	10 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
Direção do padrão	Comprimento

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Alto
Resistência a manchas	Não Testado
Resistência térmica	Não Testado
Resistência à água e à humidade	Não Testado
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Não Testado
Lavabilidade	Não Testado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO
(EN13501-1)
D-s2,d0COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
(EN16516) - A+
Não TestadoSUBSTÂNCIAS RESTRITAS
Não TestadoIMO/MED MÓDULO B - E
Não TestadoRAIL (EN45545-2, R1)
Não TestadoEPD DISPONÍVEL
Não disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Sim
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim, com cuidado
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA
Comprimento da repetição do padrão (cm)	107 cm
Sobreposição para fazer corresponder as camadas (cm)	28 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Faça um pré-corte da película nas zonas onde o corte ou acabamento após a aplicação possa ser difícil, especialmente em torno de backsplashes, extremidades e cantos.
- Devido ao aumento da espessura e densidade do material, teste as técnicas de corte, acabamento e termoformagem antes da instalação.
- Para cantos de 90°, quando aplicável, recomenda-se a termoformagem, uma vez que as sobreposições podem permanecer visíveis devido à espessura do material.
- Ao utilizar uma técnica de corte e sobreposição, o SOTT Corner Sealer (400-CS01) pode ser utilizado para ocultar quaisquer extremidades brancas visíveis.
- Os acabamentos Glossy High Resistance não são termoformáveis.
- Apesar da maior espessura, as películas High Resistance não brilhantes comportam-se de forma semelhante às películas Cover Styl standard durante a instalação, incluindo a termoformagem.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

