Cover Styl

# HR-NE70

**High Resistant - Onyx Gold**

TAMBÉM DISPONÍVEL EM **ORIGINAL**





## GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
**Pedra**

SUBFAMÍLIA
**Mármore**

EFEITO DE SUPERFÍCIE
**Mate**

## AMOSTRAS DISPONÍVEIS

**AMOSTRAS A5**

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Largura | **122 cm** |
| Comprimento | **20 m** |
| Espessura | **450 µm** |
| Peso do item | **540 g/m²** |
| Composição | **PVC** |
| Tipo de adesivo | **PSA acrílico com sistema de libertação de ar** |
| Garantia | **10 anos** |
| Temperatura de armazenamento | **5°C-30°C** |
| Armazenamento em condições recomendadas | **3 anos** |
| Direção do padrão | **Não visível** |

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Resistência a riscos | **Alto** |
| Resistência a manchas | **Não Testado** |
| Resistência térmica | **Não Testado** |
| Resistência à água e à humidade | **Não Testado** |
| Resistência à luz | **Não Testado** |
| Adesão | **Aprovado** |
| Propriedades antibacterianas | **Não Testado** |
| Lavabilidade | **Não Testado** |

## CERTIFICAÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CE (CPR 305/2011)<br>**Conforme** | REACH / ROHS<br>**Conforme** | CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)<br>**D-s2,d0** | COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+<br>**Não Testado** |
| SUBSTÂNCIAS RESTRITAS<br>**Não Testado** | IMO/MED MÓDULO B - E<br>**Não Testado** | RAIL (EN45545-2, R1)<br>**Não Testado** | EPD DISPONÍVEL<br>**Não disponível** |

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# HR-NE70

**High Resistant - Onyx Gold**

## APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| Termoformável | **Sim** |
| Adequado para | **Interior** |
| Áreas de contacto direto com água | **Sim** |
| Continuidade do padrão entre painéis | **Sim, com cuidado** |
| Superfícies imperfeitas | **Sim, com cuidado** |
| Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto | **Sim** |

### INSTALAÇÃO

| | |
|---|---|
| Tipo de instalação | **Interior** |
| Método de instalação | **Seco** |
| Temperatura de instalaçãoItem | **12°C-38°C** |
| Método de instalação (ABBA - ABAB) | **ABAB** |
| Comprimento da repetição do padrão (cm) | **140 cm** |
| Sobreposição para fazer corresponder as camadas (cm) | **6.3 cm** |

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Faça um pré-corte da película nas zonas onde o corte ou acabamento após a aplicação possa ser difícil, especialmente em torno de backsplashes, extremidades e cantos.
- Devido ao aumento da espessura e densidade do material, teste as técnicas de corte, acabamento e termoformagem antes da instalação.
- Para cantos de 90°, quando aplicável, recomenda-se a termoformagem, uma vez que as sobreposições podem permanecer visíveis devido à espessura do material.
- Ao utilizar uma técnica de corte e sobreposição, o SOTT Corner Sealer (400-CS01) pode ser utilizado para ocultar quaisquer extremidades brancas visíveis.
- Os acabamentos Glossy High Resistance não são termoformáveis.
- Apesar da maior espessura, as películas High Resistance não brilhantes comportam-se de forma semelhante às películas Cover Styl standard durante a instalação, incluindo a termoformagem.

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.




Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation