



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Pedra

ACABAMENTOS

Standard

SUBFAMÍLIA

Mineral

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Mate

**AMOSTRAS
DISPONÍVEIS**

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	50 m
Espessura	200 µm
Peso do item	250 - 360 g/m²
Composição	PVC
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	10 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
Direção do padrão	Não visível

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Médio
Resistência a manchas	Aprovado
Resistência térmica	Aprovado
Resistência à água e à humidade	Aprovado
Resistência à luz	Aprovado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Aprovado
Estabilidade dimensional	0.25 mm
Lavabilidade	Aprovado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1) C-s2,d0	COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+ Conforme
SUBSTÂNCIAS RESTRITAS Conforme	IMO/MED MÓDULO B - E Conforme	RAIL (EN45545-2, R1) Conforme	EPD DISPONÍVEL Disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Sim
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim, com cuidado

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA
Comprimento da repetição do padrão (cm)	140 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Instale a película Cover Styl® num ambiente limpo, seco e sem poeiras, com temperaturas ambiente e do substrato entre 12 °C e 38 °C. O substrato deve ser liso, estável, limpo, seco e estar livre de poeiras, gordura, silicone, cera e outros contaminantes.
- Repare os defeitos da superfície e efetue sempre um teste de aderência, especialmente em substratos desconhecidos ou tratados. As superfícies porosas ou absorventes podem exigir uma preparação específica e a aplicação de um primário em toda a superfície.
- Aplique a película a seco, utilizando uma espátula adequada com feltro, trabalhando progressivamente para evacuar o ar e garantir uma aderência uniforme.
- Utilize calor para adaptar a película a curvas e formas complexas, evitando esticar excessivamente ou sobreaquecer a película.
- Antes de instalar várias folhas, verifique a direção da película, a repetição do padrão e o método correto de união ou sobreposição.
- Utilize lâminas afiadas sem danificar o substrato. Após a instalação, verifique os bordos, as uniões e o acabamento geral. Consulte a versão mais recente do Cover Styl Technical Manual para a preparação do substrato, a seleção do primário e as técnicas de instalação.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

