Cover Styl

NH80

Sand Oak





GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
Madeira

SUBFAMÍLIA
Claro

ACABAMENTOS
Premium

EFEITO DE SUPERFÍCIE
Mate

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Largura	**122 cm**
Comprimento	**50 m**
Espessura	**250 µm**
Peso do item	**250 - 360 g/m²**
Composição	**PVC**
Tipo de adesivo	**PSA acrílico com sistema de libertação de ar**
Garantia	**10 anos**
Temperatura de armazenamento	**5°C-30°C**
Armazenamento em condições recomendadas	**3 anos**
Direção do padrão	**Comprimento**
Estrutura de madeira	**Nós**

DESEMPENHO

Resistência a riscos	**Médio**
Resistência a manchas	**Aprovado**
Resistência térmica	**Aprovado**
Resistência à água e à humidade	**Aprovado**
Resistência à luz	**Aprovado**
Adesão	**Aprovado**
Propriedades antibacterianas	**Aprovado**
Estabilidade dimensional	**0.25 mm**
Lavabilidade	**Aprovado**

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
C-s2,d0

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+
Conforme

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS
Conforme

IMO/MED MÓDULO B - E
Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Conforme

EPD DISPONÍVEL
Disponível

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH80

Sand Oak

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Termoformável	**Sim**
Adequado para	**Interior**
Áreas de contacto direto com água	**Sim**
Continuidade do padrão entre painéis	**Sim, com cuidado**
Superfícies imperfeitas	**Sim, com cuidado**
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	**Sim, com cuidado**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior**
Método de instalação	**Seco**
Temperatura de instalaçãoItem	**12°C-38°C**
Método de instalação (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Comprimento da repetição do padrão (cm)	**137.4 cm**
Sobreposição para fazer corresponder as camadas (cm)	**37.5 cm**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Instale a película Cover Styl® num ambiente limpo, seco e sem poeiras, com temperaturas ambiente e do substrato entre 12 °C e 38 °C. O substrato deve ser liso, estável, limpo, seco e estar livre de poeiras, gordura, silicone, cera e outros contaminantes.
- Repare os defeitos da superfície e efetue sempre um teste de aderência, especialmente em substratos desconhecidos ou tratados. As superfícies porosas ou absorventes podem exigir uma preparação específica e a aplicação de um primário em toda a superfície.
- Aplique a película a seco, utilizando uma espátula adequada com feltro, trabalhando progressivamente para evacuar o ar e garantir uma aderência uniforme.
- Utilize calor para adaptar a película a curvas e formas complexas, evitando esticar excessivamente ou sobreaquecer a película.
- Antes de instalar várias folhas, verifique a direção da película, a repetição do padrão e o método correto de união ou sobreposição.
- Utilize lâminas afiadas sem danificar o substrato. Após a instalação, verifique os bordos, as uniões e o acabamento geral. Consulte a versão mais recente do Cover Styl Technical Manual para a preparação do substrato, a seleção do primário e as técnicas de instalação.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.



Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation