Cover Styl

# PF-K6

**PVC Free - Mist**

TAMBÉM DISPONÍVEL EM **ORIGINAL**





## GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
**Cor**

SUBFAMÍLIA
**Essencial**

EFEITO DE SUPERFÍCIE
**Mate**

## AMOSTRAS DISPONÍVEIS

**AMOSTRAS A5**

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Largura | **122 cm** |
| Comprimento | **50 m** |
| Espessura | **220 µm** |
| Peso do item | **195 g/m²** |
| Composição | **PP** |
| Tipo de adesivo | **PSA acrílico com sistema de libertação de ar** |
| Garantia | **5 anos** |
| Temperatura de armazenamento | **5°C-30°C** |
| Armazenamento em condições recomendadas | **2 anos** |
| Direção do padrão | **Não visível** |
| Cor RAL | **7035** |

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Resistência a riscos | **Médio** |
| Resistência a manchas | **Não Testado** |
| Resistência térmica | **Não Testado** |
| Resistência à água e à humidade | **Não Testado** |
| Resistência à luz | **Não Testado** |
| Adesão | **Aprovado** |
| Propriedades antibacterianas | **Não Testado** |
| Lavabilidade | **Não Testado** |

## CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
**Conforme**

REACH / ROHS
**Conforme**

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
**B-s1,d0**

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+
**Conforme**

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS
**Não Testado**

IMO/MED MÓDULO B - E
**Não Testado**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Não Testado**

EPD DISPONÍVEL
**Não disponível**

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# PF-K6

**PVC Free - Mist**

## APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| Termoformável | **Não adequado** |
| Adequado para | **Interior** |
| Áreas de contacto direto com água | **Sim** |
| Continuidade do padrão entre painéis | **Sim** |
| Superfícies imperfeitas | **Sim, com cuidado** |
| Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto | **Sim, com cuidado** |

### INSTALAÇÃO

| | |
|---|---|
| Tipo de instalação | **Interior** |
| Método de instalação | **Seco** |
| Temperatura de instalaçãoltem | **12°C-38°C** |
| Método de instalação (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- A película PVC Free possui um adesivo de alta aderência. Normalmente não é necessário primário em superfícies duras e devidamente preparadas. Pode ser necessário Primer PRO nas áreas de sobreposição para garantir uma aderência adequada.
- A película é mais fina do que as películas de PVC standard, tornando especialmente importante uma preparação cuidadosa do substrato. Imperfeições da superfície ou variações de cor podem permanecer visíveis após a instalação.
- Devido à construção do adesivo, podem permanecer resíduos de adesivo no substrato durante a remoção. Para aplicações temporárias, considere aplicar o produto sobre uma película removível/económica para reduzir esse risco.
- Ao envolver extremidades ou arestas, aqueça a película e mantenha uma temperatura constante durante a dobragem para melhorar a flexibilidade e reduzir o risco de canais de ar ao longo das extremidades.
- Não estique excessivamente nem exponha a película a calor excessivo durante ou após a instalação, pois isso pode causar fissuras.
- Importante: teste sempre o material e a aderência no substrato previsto antes da instalação e siga as Cover Styl' Installation Guidelines standard para os procedimentos de preparação da superfície e aplicação.

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.




Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation