



GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Madeira

SUBFAMÍLIA

Médio

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Acetinado

AMOSTRAS
DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	50 m
Espessura	250 µm
Peso do item	240 g/m²
Composição	PMMA + PVDF
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	12 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	2 anos
Direção do padrão	Comprimento

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Alto
Resistência a manchas	Não Testado
Resistência térmica	Não Testado
Resistência à água e à humidade	Não Testado
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Não Testado
Lavabilidade	Não Testado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011) Não Obrigatório	REACH / ROHS Conforme	CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1) D-s1,d0	COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+ Não Testado
SUBSTÂNCIAS RESTRITAS Não Testado	IMO/MED MÓDULO B - E Não Testado	RAIL (EN45545-2, R1) Não Testado	EPD DISPONÍVEL Não disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Não
Adequado para	Interior / exterior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior / exterior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	15°C-30°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA
Comprimento da repetição do padrão (cm)	123 cm
Sobreposição para fazer corresponder as camadas (cm)	10.5 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- As películas Cover Styl Exterior foram especialmente concebidas para aplicações exteriores, como fachadas de edifícios, revestimentos, painéis e caixilhos de janelas.
- Os substratos recomendados incluem ACP, alumínio anodizado ou lacado a pó, aço, HPL e PVC/plástico, desde que a superfície seja lisa, esteja devidamente preparada e ofereça energia superficial suficiente.
- A aplicação não é recomendada em substratos rugosos, porosos ou de baixa energia, como madeira não tratada, placas minerais, cimento, betão, argamassa, pedra natural, tinta mal aderente ou superfícies pintadas/impermeabilizadas inadequadas.
- A preparação e limpeza minuciosas da superfície são essenciais. Remova sujidade, contaminação orgânica, gordura e quaisquer resíduos que possam comprometer a aderência.
- Realize sempre um teste de aderência antes da instalação para confirmar a compatibilidade do substrato e determinar o primário adequado.
- A aplicação de primário é obrigatória e deve ser feita, pelo menos, no perímetro e nas áreas críticas. Para sobreposições da gama Advanced, recomenda-se especialmente o Primer+ devido ao revestimento protetor de PVDF.
- Sempre que possível, prefira juntas a topo, extremidade contra extremidade, em vez de sobreposições entre folhas.
- A instalação deve ser realizada entre 10 °C e 35 °C, recomendando-se 15 °C a 30 °C para condições ideais de aplicação.
- Antes da instalação, inspecione o substrato quanto a corrosão, danos, revestimentos mal aderentes ou contaminação e corrija quaisquer problemas antes de aplicar a película.
- Importante: as aplicações exteriores exigem procedimentos específicos de avaliação do substrato, preparação, instalação, acabamento e manutenção. Para obter instruções completas, métodos de instalação aprovados, condições de garantia, durabilidade, cuidados e manutenção, consulte sempre as Cover Styl Exterior Guidelines.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para películas Exterior, recomenda-se uma limpeza periódica para manter o aspeto e a durabilidade da película.

Prefira a limpeza manual com um detergente suave, de pH equilibrado, e um pano ou esponja macios, seguida de um enxaguamento abundante com água limpa.

Se utilizar uma máquina de pressão, mantenha uma distância de pelo menos 300 mm, uma pressão inferior a 1.200 psi, uma temperatura da água inferior a 80 °C e pulverize perpendicularmente (90°) à superfície para evitar levantar as extremidades da película.

Evite ferramentas abrasivas, solventes fortes e produtos químicos agressivos. Para o procedimento completo e as recomendações de limpeza, consulte as Cover Styl Exterior Guidelines.

Estas recomendações manterão o aspeto da película e prolongarão a sua vida útil. Manchas persistentes podem indicar cuidados inadequados; nesse caso, considere uma reparação com remendo (não garantida, mas eficaz e económica) ou a substituição de todo o vinil.

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.



ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.