



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ **Datasekretess**

UNDERFAMILJ **Strömbrytare**

EGENSKAPER

Bredd (cm)	100 cm
Längd (m)	1 m
Tjocklek (µm)	540 µm
Sammansättning	PET
Sammansättning av släppskiktet	PET
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	2 år

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar

Försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp

Inomhus

Installationsmetod

Torr

Installationstemperaturitem

12°C-38°C

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör alltid glaset noggrant före installationen med Crystal Antistatic Spray (600-ATS) och använd antistatiska handskar under installation eller hantering.
- Applicera endast torrt, använd aldrig vatten eller tvållösning.
- Hantera försiktigt: håll filmen plan, böj den inte och skydda kanterna.
- Låt den övre skyddsfilm sitta kvar tills installationen är klar.
- Installera inte under ramar eller i områden som utsätts för mekanisk belastning.
- Lämna ett mellanrum på 2-2,5 mm vid installation av flera paneler sida vid sida.
- Tätning är inte obligatorisk men rekommenderas om filmen utsätts för fukt eller riskerar kontakt med vatten. Använd endast neutralt, icke-surt silikontätningsmedel längs filmens kant.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker enligt kopplingsschemat och med den rekommenderade transformatorn.
- För bästa hållbarhet bör kontinuerlig drift i ON-läge undvikas. Använd en timer för att säkerställa ett dagligt strömbrott.

Vänta 30 dagar före rengöring och använd endast en mikrofiberduk och icke-slipande produkter.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Vänta 30 dagar efter installationen innan E-Film-ytan rengörs.

Använd en mjuk, luddfri mikrofiberduk och ett mildt rengöringsmedel, till exempel en 50/50-utspädd isopropylalkohollösning eller ett ammoniakfritt glasrengöringsmedel. Torka försiktigt i en riktning för att undvika ränder.

Rengör strömbrytare och styrenheter endast med en torr trasa.