



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ **Sten**
YTEFFEKT **Matt**

UNDERFAMILJ **Cement**

PROVER
TILLGÅNGLIGA

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	20 m
Tjocklek	450 µm
Artikelvikt	540 g/m ²
Sammansättning	PVC
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Mönsterriktning	Inte synlig

PRESTANDA

Reptålighet	Hög
Fläckbeständighet	Ej testad
Termiskt motstånd	Ej testad
Vatten- och fuktbeständighet	Ej testad
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Godkänd
Antibakteriella egenskaper	Ej testad
Tvättbarhet	Ej testad

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011) Överensstämmer	REACH / ROHS Överensstämmer	BRANDKLASSNING (EN13501-1) D-s2,d0	FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+ Ej testad
BEGRÄNSADE ÄMNEN Ej testad	IMO/MED MODUL B - E Ej testad	RAIL (EN45545-2, R1) Ej testad	EPD TILLGÅNGLIG Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ja
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ja
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja, med försiktighet
Ojämna ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ja

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturtem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Förskär folien på områden där skärning eller trimning efter applicering kan vara svårt, särskilt runt stänkskydd, kanter och hörn.
- På grund av materialets ökade tjocklek och densitet ska skär-, trimnings- och termoformningstekniker testas före installation.
- För 90°-hörn rekommenderas termoformning där det är tillämpligt, eftersom överlappningar kan förbli synliga på grund av materialets tjocklek.
- Vid användning av skär-och-överlappningsteknik kan SOTT Corner Sealer (400-CS01) användas för att dölja synliga vita kanter.
- Glossy High Resistance-ytor är inte termoformbara.
- Trots den ökade tjockleken betar sig icke-glansiga High Resistance-folier på samma sätt som vanliga Cover Styl-folier vid installation, även vid termoformning.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.

Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning).

Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

