



SORTIMENT & FINISH

FAMILJ	Trä	UNDERFAMILJ	Medium
YTEFFEKT	Satin		

PROVER
TILLGÅNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	50 m
Tjocklek	250 µm
Artikelvikt	240 g/m ²
Sammansättning	PMMA + PVDF
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	12 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	2 år
Mönsterriktning	Längd

PRESTANDA

Reptålighet	Hög
Fläckbeständighet	Ej testad
Termiskt motstånd	Ej testad
Vatten- och fuktbeständighet	Ej testad
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Godkänd
Antibakteriella egenskaper	Ej testad
Tvättbarhet	Ej testad

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011) Ej krävs	REACH / ROHS Överensstämmer	BRANDKLASSNING (EN13501-1) D-s1,d0	FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+ Ej testad
BEGRÄNSADE ÄMNEN Ej testad	IMO/MED MODUL B - E Ej testad	RAIL (EN45545-2, R1) Ej testad	EPD TILLGÅNGLIG Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Nej
Lämplig för	Inomhus / utomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ja
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja
Ojämna ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ja

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus / utomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturtem	15°C-30°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA
Mönsterupprepningens längd (cm)	123 cm
Överlappning för att matcha lager (cm)	10.5 cm

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Cover Styl Exterior-folier är särskilt utformade för utomhusapplikationer som byggnadsfasader, beklädnad, paneler och fönsterkarmar.
- Rekommenderade underlag är ACP, anodiserat eller pulverlackerat aluminium, stål, HPL och PVC/plast, förutsatt att ytan är slät, korrekt förberedd och har tillräcklig ytenergi.
- Applisering rekommenderas inte på grova, porösa eller lågenergiska underlag som obehandlat trä, mineraliska skivor, cement, betong, murbruk, natursten, dåligt vidhäftande färg eller olämpliga målade/vattentäta ytor.
- Noggrann ytbehandling och rengöring är avgörande. Avlägsna smuts, organisk förorening, fett och alla rester som kan försämra vidhäftningen.
- Utför alltid ett vidhäftningstest före installation för att bekräfta underlagets kompatibilitet och fastställa lämplig primer.
- Primer måste användas och bör appliceras åtminstone runt omkretsen och på kritiska områden. För överlappningar på Advanced-serien rekommenderas Primer+ särskilt på grund av den skyddande PVDF-beläggningen.
- Föredra stumskarvar framför överlappningar mellan ark när det är möjligt.
- Installationen ska utföras mellan 10 °C och 35 °C; 15 °C till 30 °C rekommenderas för optimala förhållanden.
- Inspektera underlaget före installation med avseende på korrosion, skador, dåligt vidhäftande beläggningar eller föroreningar och åtgärda problemen innan folien appliceras.
- Viktigt: utomhusapplikationer kräver särskilda rutiner för bedömning av underlag, förberedelse, installation, efterbehandling och underhåll. Se alltid Cover Styl Exterior Guidelines för fullständiga instruktioner, godkända installationsmetoder, garantivillkor, hållbarhet samt skötsel och underhåll.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För Exterior-folier rekommenderas regelbunden rengöring för att bevara foliens utseende och hållbarhet.

Föredra handrengöring med ett mildt, pH-balanserat rengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp, följt av noggrann sköljning med rent vatten.

Vid användning av högtryckstvätt, håll ett avstånd på minst 300 mm, trycket under 1 200 psi, vattentemperaturen under 80 °C och spruta vinkelrätt (90°) mot ytan för att undvika att foliens kanter lyfts.

Undvik slipande verktyg, starka lösningsmedel och aggressiva kemikalier. Se Cover Styl Exterior Guidelines för fullständig rengöringsprocedur och rekommendationer.

Dessa rekommendationer bevarar foliens utseende och förlänger dess livslängd. Bestående fläckar kan tyda på bristande skötsel; överväg i så fall en lagning med en lapp (inte garanterad, men effektiv och ekonomisk) eller byte av hela vinylen.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.



Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

