



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AILE **Taş**
YÜZEY EFEKTİ **Mat**

ALT AILE **Mermer**

NUMUNELER
MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik	122 cm
Uzunluk	20 m
Kalınlık	450 µm
Ürün ağırlığı	540 g/m²
Bileşim	PVC
Yapıştırıcı türü	Hava tahliye sistemli akrilik PSA
Garanti	10 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Tavsiye edilen koşullarda depolama	3 yıllar
Desen yönü	Görünmez

PERFORMANS

Çizilme direnci	Yüksek
Leke direnci	Test Edilmedi
Termal direnç	Test Edilmedi
Suya ve neme dayanıklılık	Test Edilmedi
Işık haslığı	Test Edilmedi
Yapışma	Geçti
Antibakteriyel özellikler	Test Edilmedi
Yıkanabilirlik	Test Edilmedi

SERTİFİKALAR

CE (CPR 305/2011) Uygun	REACH / ROHS Uygun	YANGIN SINIFI (EN13501-1) D-s2,d0	UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (EN16516) - A+ Test Edilmedi
KISITLI MADDELER Test Edilmedi	IMO/MED MODÜL B - E Test Edilmedi	RAIL (EN45545-2, R1) Test Edilmedi	EPD MEVCUT Mevcut değil

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Esneyebilir	Evet
Uygun olduğu alanlar	İç
Suyla doğrudan temas eden alanlar	Evet
Paneller boyunca desen sürekliliği	Evet, dikkatli olunmalıdır
Kusurlu yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	Evet

MONTAJ

Montaj Türü	İç
Montaj yöntemi	Kuru
Montaj sıcaklığı/İtem	12°C-38°C
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	ABAB
Desen tekrar uzunluğu (cm)	136 cm
Katmanları eşleştirmek için bindirme (cm)	2.5 cm

MONTAJ TALİMATLARI

- Uygulama sonrasında kesmenin veya düzeltmenin zor olabileceği alanlarda, özellikle backsplash, kenar ve köşelerde filmi önceden kesin.
- Malzemenin artan kalınlığı ve yoğunluğu nedeniyle kesme, düzeltme ve termoform tekniklerini kurulumdan önce test edin.
- Uygun olduğunda 90° köşeler için termoform önerilir; malzemenin kalınlığı nedeniyle bindirmeler görünür kalabilir.
- Kesme ve bindirme tekniği kullanılırken görünür beyaz kenarları gizlemek için SOTT Corner Sealer (400-CS01) kullanılabilir.
- Glossy High Resistance yüzeyler termoformlanamaz.
- Daha kalın olmalarına rağmen parlak olmayan High Resistance filmler, termoform dahil kurulum sırasında standart Cover Styl filmlere benzer davranır.

BAKIM TALİMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisit veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

SİMÜLATÖR

PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.
Karar vermeden önce sonucu görün.

