




ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE	Taş	ALT AİLE	Çimento
SON İŞLEMLER	Standart	YÜZEY EFEKTİ	Mat

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM
NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik	122 cm
Uzunluk	40 m
Kalınlık	240 µm
Ürün ağırlığı	250 - 360 g/m²
Bileşim	PVC
Yapıştırıcı türü	Hava tahliye sistemli akrilik PSA
Garanti	10 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Tavsiye edilen koşullarda depolama	3 yıllar
Desen yönü	Görünmez

PERFORMANS

Çizilme direnci	Orta
Leke direnci	Geçti
Termal direnç	Geçti
Suya ve neme dayanıklılık	Geçti
Işık haslığı	Geçti
Yapışma	Geçti
Antibakteriyel özellikler	Geçti
Boyutsal stabilite	0.25 mm
Yıkanebilirlik	Geçti

SERTİFİKALAR

CE (CPR 305/2011) Uygun	REACH / ROHS Uygun	YANGIN SINIFI (EN13501-1) C-s2,d0	UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (EN16516) - A+ Uygun
KISITLI MADDELER Uygun	IMO/MED MODÜL B - E Uygun	RAIL (EN45545-2, R1) Uygun	EPD MEVCUT Mevcut

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Esneyebilir	Evet
Uygun olduğu alanlar	İç
Suyla doğrudan temas eden alanlar	Evet
Paneller boyunca desen sürekliliği	Evet, dikkatli olunmalıdır
Kusurlu yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır

MONTAJ

Montaj Türü	İç
Montaj yöntemi	Kuru
Montaj sıcaklığı/tem	12°C-38°C
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	ABBA
Desen tekrar uzunluğu (cm)	106 cm
Katmanları eşleştirmek için bindirme (cm)	39 cm

MONTAJ TALİMATLARI

- Cover Styl® filmini temiz, kuru ve tozsuz bir ortamda, ortam ve yüzey sıcaklığı 12 °C ile 38 °C arasında olacak şekilde uygulayın. Yüzey pürüzsüz, sağlam, temiz ve kuru olmalı; toz, yağ, silikon, balmumu ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüzey kusurlarını giderin ve özellikle bilinmeyen veya işlem görmüş yüzeylerde mutlaka bir yapışma testi gerçekleştirin. Gözenekli veya emici yüzeyler özel bir hazırlık ve tüm yüzeye astar uygulanmasını gerektirebilir.
- Filmi, keçeli uygun bir rakle kullanarak kuru şekilde uygulayın. Havayı uzaklaştırmak ve homojen yapışma sağlamak için kademeli olarak ilerleyin.
- Filmi kavisler ve karmaşık şekiller etrafında şekillendirmek için ısı kullanın, ancak aşırı germe veya aşırı ısıtmadan kaçının.
- Birden fazla tabaka uygulamadan önce filmin yönünü, desen tekrarını ve doğru birleştirme veya bindirme yöntemini kontrol edin.
- Keskin bıçaklar kullanın ve yüzeye zarar vermeyin. Uygulama sonrasında kenarları, birleşim yerlerini ve genel son görünümü kontrol edin. Yüzey hazırlığı, astar seçimi ve uygulama teknikleri için Cover Styl Technical Manual belgesinin en güncel sürümüne başvurun.

BAKIM TALİMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisit veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

SİMÜLATÖR

PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.
Karar vermeden önce sonucu görün.

