



ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE Desen ALT AİLE Doğal zarafet

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik (cm)	152.459 cm
Uzunluk (m)	30.5 m
Kalınlık (µm)	185 µm
Bileşim	PET
Ayrıcı astarın bileşimi	PET
Tavsiye edilen koşullarda depolama	3 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Garanti	5 yıllar

SERTİFİKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Uygun

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma

Dikkat

MONTAJ

Montaj Türü

İç

Montaj yöntemi

Islak

Montaj sıcaklığı/tem

12°C-38°C

MONTAJ TALIMATLARI

- Kurulumdan önce camı iyice temizleyip yağdan arındırın ve tüm toz, yağ ve kalıntıları giderin.
- Filmi gerekli ölçülerde önceden kesin, ardından camı ve filmin yapışkan tarafını Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanılarak hazırlanan ve 6 ml/l su oranında seyreltilen uygulama solüsyonuyla ıslatın.
- Filmi dikkatlice yerleştirin ve uygun bir rakle ile uygulama sıvısını ve havayı merkezden kenarlara doğru çalışarak çıkarın.
- Fazla filmi düzgünce kesin ve filmin doğal olarak kurumasını bekleyin. Kuruma süresince küçük su kabarcıkları veya hafif bir pus kalabilir; bunlar yapıştırıcı kürlendikçe yavaş yavaş kaybolur.

BAKIM TALIMATLARI

Toz ve kire karşı doğal dayanıklılığı sayesinde yalnızca minimum düzeyde temizlik ve bakım gerekir. Temizlik için yumuşak kıllı bir fırça kullanın.

Islak veya nemli lekelerde nemi emici bir bezle alın ve etkilenen bölgeyi hemen ve iyice kurutun.