

Cover Styl

Z10

Black





ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE	**Renk**	ALT AILE	**Temel**
YÜZEY EFEKTI	**Saten**		

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM NUMUNELER

ÖZELLIKLER

Genişlik	**122 cm**
Uzunluk	**50 m**
Kalınlık	**250 µm**
Ürün ağırlığı	**240 g/m²**
Bileşim	**PMMA + PVDF**
Yapıştırıcı türü	**Hava tahliye sistemli akrilik PSA**
Garanti	**12 yıllar**
Depolama sıcaklığı	**5°C-30°C**
Tavsiye edilen koşullarda depolama	**2 yıllar**
Desen yönü	**Görünmez**
RAL Rengi	**9004**

PERFORMANS

Çizilme direnci	**Yüksek**
Leke direnci	**Test Edilmedi**
Termal direnç	**Test Edilmedi**
Suya ve neme dayanıklılık	**Test Edilmedi**
Işık haslığı	**Test Edilmedi**
Yapışma	**Geçti**
Antibakteriyel özellikler	**Test Edilmedi**
Yıkanabilirlik	**Test Edilmedi**

SERTIFIKALAR

CE (CPR 305/2011) **Gerekli Değil**	REACH / ROHS **Uygun**	YANGIN SINIFI (EN13501-1) **D-s1,d0**	UÇUCU ORGANIK BILEŞIKLER (EN16516) - A+ **Test Edilmedi**
KISITLI MADDELER **Test Edilmedi**	IMO/MED MODÜL B - E **Test Edilmedi**	RAIL (EN45545-2, R1) **Test Edilmedi**	EPD MEVCUT **Mevcut değil**

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z10

Black

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Termoformlanabilir	**Hayır**
Uygun olduğu alanlar	**İç / dış**
Suyla doğrudan temas eden alanlar	**Evet**
Paneller boyunca desen sürekliliği	**Evet**
Kusurlu yüzeyler	**Evet, dikkatli olunmalıdır**
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	**Evet**

MONTAJ

Montaj Türü	**İç / dış**
Montaj yöntemi	**Kuru**
Montaj sıcaklığıltem	**15°C-30°C**
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAJ TALIMATLARI

- Cover Styl Exterior filmleri bina cepheleri, kaplamalar, paneller ve pencere çerçeveleri gibi dış uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Önerilen alt tabakalar ACP, anodize veya toz boyalı alüminyum, çelik, HPL ve PVC/plastiktir; yüzeyin düzgün, uygun şekilde hazırlanmış ve yeterli yüzey enerjisine sahip olması gerekir.
- İşlenmemiş ahşap, mineral levhalar, çimento, beton, harç, doğal taş, zayıf yapışmış boya veya uygun olmayan boyalı/su geçirmez yüzeyler gibi pürüzlü, gözenekli veya düşük enerjili alt tabakalarda uygulama önerilmez.
- Kapsamlı yüzey hazırlığı ve temizlik şarttır. Yapışmayı bozabilecek kir, organik kontaminasyon, yağ ve tüm kalıntıları temizleyin.
- Kurulumdan önce alt tabaka uyumluluğunu doğrulamak ve uygun primeri belirlemek için daima yapışma testi yapın.
- Primer uygulaması zorunludur ve en azından çevre boyunca ve kritik alanlarda yapılmalıdır. Advanced serisindeki bindirmeler için koruyucu PVDF kaplama nedeniyle Primer+ özellikle önerilir.
- Mümkün olduğunda tabakalar arasında bindirme yerine alın alına birleşimleri tercih edin.
- Kurulum 10 °C ile 35 °C arasında yapılmalı, optimum uygulama koşulları için 15 °C ile 30 °C önerilir.
- Kurulumdan önce alt tabakayı korozyon, hasar, zayıf yapışmış kaplama veya kirlenme açısından inceleyin ve filmi uygulamadan önce sorunları giderin.
- Önemli: Dış uygulamalar alt tabaka değerlendirmesi, hazırlık, kurulum, sonlandırma ve bakım için özel prosedürler gerektirir. Tam talimatlar, onaylı kurulum yöntemleri, garanti koşulları, dayanıklılık, bakım ve temizlik için daima Cover Styl Exterior Guidelines'a başvurun.

BAKIM TALIMATLARI

Exterior filmlerde filmin görünümünü ve dayanıklılığını korumak için periyodik temizlik önerilir.

Yumuşak bir bez veya sünger ve hafif, pH dengeli bir deterjanla elle temizlemeyi, ardından temiz suyla iyice durulamayı tercih edin.

Basınçlı yıkama makinesi kullanıyorsanız en az 300 mm mesafe bırakın, basıncı 1.200 psi'nin altında ve su sıcaklığını 80 °C'nin altında tutun; film kenarlarının kalkmasını önlemek için yüzeye dik (90°) püskürtün.

Aşındırıcı aletlerden, güçlü çözücülerden ve sert kimyasallardan kaçının. Tam temizlik prosedürü ve öneriler için Cover Styl Exterior Guidelines'a başvurun.

Bu öneriler filmin görünümünü koruyacak ve kullanım ömrünü uzatacaktır. Kalıcı lekeler yetersiz bakıma işaret edebilir; bu durumda bir yama onarımı (garantili değildir, ancak etkili ve ekonomiktir) veya tüm vinilin değiştirilmesi düşünülebilir.



Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune

sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.